

# 长期供应高品质耐火材料，优质隔热耐火砖

产品名称	长期供应高品质耐火材料，优质隔热耐火砖
公司名称	淄博天胜耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1230-1700 ( ) 规格:-- ( mm ) 产地:山东淄博
公司地址	周村区王村镇万家村
联系电话	15963306887 13964383789

## 产品详情

耐火温度	1230-1700 ( )	规格	-- ( mm )
产地	山东淄博	品牌	淄博天胜
产品类别	耐火砖	材质	铝
导热系数 ( 常温 )	0.03	等级	一等级
低温弯折	--	断裂伸长率	--
抗弯强度	0.8	抗压强度	1.1
拉伸强度	0.8	使用温度	1230
撕裂强度	强	芯材	聚氨酯
形态	层状	形状	长方形

### 产品说明

隔热耐火砖 ( ifb ) 重量轻，和一般耐火砖比较，ifb内部均匀布有微小气孔，气孔率较高。因此，能保证炉墙散失得热量更少，燃料得费用就会相应下降。ifb得质轻同时也依偎着更少得蓄热量，因此升温 and 冷却都更快，允许加快周期性操作。ifb

适用于900 ~ 1650 得温度范围可以根据你的需要来选择最经济得产品。yk系列轻质隔热砖采用astm标准。ab系列氧化铝空心球砖是由氧化铝空心球，氧化铝微粉添加复合结合剂，经振动成型，高温烧成得制品。用于高温工业陶瓷窑炉，石化，冶金，机械行业1650 以下工业窑炉炉衬材料。产品特性低导热率，低热容，低杂质含量高强度，良好得抗热震性能，耐气愤腐蚀尺寸精度高物理化学特性:

	yk23	yk25	yk26	yk28	yk30	yk32	
--	------	------	------	------	------	------	--

分类温度(oc)	1230	1300	1400	1500	1550	1600	
密度 (kg/m3)	550	800	800	900	1000	1100	
重烧收缩(%)jis r2613( × 8小时)	0.3( 1230 )	0.4( 1300 )	0.40( 1400 )	0.6( 1500 )	0.6( 1550 )	0.6( 1600 )	0.
耐压强度(astm c93,mpa)	1.1	1.8	1.9	2.5	2.8	3.0	
抗折强度(astm c93,mpa)	0.8	1.2	1.2	1.4	1.6	1.8	
导热系数350oc ( w/mk )	0.15	0.26	0.26	0.33	0.38	0.43	
热膨胀(jis r2617,oc)	0.46( 1000 )	0.46( 1000 )	0.47( 1000 )	0.48( 1000 )	0.48( 1000 )	0.49( 1000 )	
化学成分 ( % )	al2o3	40	42	54	62	74	80
	fe2o3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5
匹配胶泥	rm - 1300		rm - 1400	rm - 1500			

b, c系列产品采用jis日本工业标准。产品具有轻质、低铁含量、低重烧收缩和耐气氛侵蚀等优良特性。产品应用工业炉热面炉衬材料, 如退火炉、炭化炉、回火炉、炼油加热炉、裂解炉、辊道炉、隧道炉等工业炉背衬隔热材料, 如玻璃池窑等还原气氛炉物理化学特性:

		b1	b2	b4
分类温度(oc)		900	1000	1200
密度 (kg/m3)		650	650	780
重烧收缩(%)jis r2613( × 8小时)		0.68( 900 )	0.80( 1000 )	0.30( 1200 )
耐压强度(astm c93,mpa)		3.0	3.2	1.2
抗折强度(astm c93,mpa)		1.5	1.8	0.7
热膨胀(jis r2617,oc)		0.10(900)	0.23( 1000 )	0.50( 1000 )
化学成分 ( % )	al2o3	12	12	41
	fe2o3	4.2	3.6	1.2
匹配胶泥		rm - 1300	rm - 1300	rm - 1300

公司声明：图表中的数值，是平均值而非保证值。

淄博天胜耐火材料有限公司是一家专业从事工业窑炉用耐火材料研究生产与筑炉施工，技术配套服务的股份有限公司。

公司位于耐火材料之乡—山东淄博王村，309国道距济南66公里处，交通便利，环境优越，区域内矿

产资源丰富，品质优良，为开拓耐火材料事业提供了得天独厚的条件。

公司拥有2条高档耐火材料生产线，1个中心化验室，拥有专业筑炉人员459人，其中高级工程师15人

，项目经理10人，专门承接钢厂、电厂循环流化床锅炉及加热炉的建筑和维修，公司筑炉队技术过硬，在

上海、四川、昆明、福建、吉林等工地受到好评。公司拥有雄厚的资产，年产耐火材料60000吨，各种浇

注料2000吨，拥有先进的实验、检测设备，为提供优质产品和保证一流服务奠定了坚实的基础。

公司创立以来，本着“诚信为本”坚持“靠技术领先，走品牌道路”的理念，愿与广大客户互惠互利

, 真诚合作, 共同发展。

电话：86 0533 6618999 移动电话：13964383789 传真：86 0533 6618999 地址：中国 山东 淄博市周村区  
王村公司主页：<http://tianshengnc.cn.alibaba.com/>