

防水材料价格 防水材料 天津市鑫奇地坪

产品名称	防水材料价格 防水材料 天津市鑫奇地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

工艺流程

作业准备 混凝土搅拌 运输 混凝土浇筑 养护

混凝土搅拌：搅拌投料顺序：石子 砂 水泥 U.E.A 水。

投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入，加水后搅拌1~2min（比普通混凝土搅拌时间延长0.5min）。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作，防水材料，不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅，在雨季，砂必须每天测定含水率，调整用水量。现场搅拌坍落度控制6~8cm，泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm。

运输：混凝土运输供应保持连续均衡，间隔不应超过1.5h，新型防水材料，夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂，一般掺入2.5%~3%木钙为宜。运输后如出现离析，浇筑前进行二次拌合。

混凝土浇筑：应连续浇筑，宜不留或少留施工缝。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

石棉水泥、玻璃钢波形屋面施工

除应遵守有关屋面高空操纵安全要求外，由于波形瓦面积大，力矩大，特别是石棉波瓦薄而脆，施工时

必须搭设临时走道板。走道板宜长一些，搁支在桁条上。架设和移动走道板时，必须特别留意安全，防水材料价格，屋面上操纵职员不宜过多。在波瓦上行走时，应踩踏在钉位或桁条上边，不应在两桁之间的瓦面上行走。严禁在瓦面跳动、踩踏或随意敲打等。石棉波瓦质量应严格检查，凡裂纹超过质量要求规定者不得使用。在边沿操纵职员必须带好安全带。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，楼顶防水材料，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防潮层及变形缝

(一) 防潮层说明同前防水层说明。

(二) 变形缝适用于基础、墙面等部位，变形缝包括温度缝、沉降缝、抗震缝。

(三) 建筑油膏、非焦油聚氨酯变形缝断面按 $30\text{mm} \times 25\text{mm}$ 计算，灌沥青、石油沥青玛碲脂变形缝断面按 $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 计算，其余变形缝定额项目以断面 $30\text{mm} \times 150\text{mm}$ 计算；如设计变形缝断面或油膏断面与项目不同时，允许换算，但人工不变。

(四) 止水带接头以环氧树脂为准，如采用其他材料粘接时，粘接剂可以换算，其他工料不变。

(五) 止水带项目内已包括连接件、固定件，不得另行计算。

防水材料价格-防水材料-天津市鑫奇地坪由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。防水材料价格-防水材料-天津市鑫奇地坪是天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史先生。