

水性地坪漆 车间水性地坪漆 保胜涂料

产品名称	水性地坪漆 车间水性地坪漆 保胜涂料
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房
联系电话	15100207686

产品详情

水性环氧地坪漆的形态

脂通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态：水溶性；胶束分散型；乳液。

水性地坪漆环氧树脂自身为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，只有与固化剂配合使用才具有实用价值(纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂)。因此水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，水性地坪漆价格，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。

因此水性地坪漆水性环氧体系具有更多的选择组合(理论上具有9种的形态组合)，但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性。

弃繁从简，水性地坪漆，分别关注水性地坪漆水性环氧树脂形态和水性环氧固化剂形态的同时，通过掌控水性环氧的本质和水性环氧的评定达到更快、更好的选择水性环氧体系，为您的万丈高楼打牢根基!折
叠

水性环氧地坪漆

水性地坪漆水性环氧树脂以其突出的性能优势，使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，有人认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。

水性地坪漆水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的

稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。

水性地坪漆水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点，一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；二是环保性能好，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求；三是真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；四是操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，停车场水性地坪漆，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。

水性地坪漆施工顺序

- A、检查地基
- B、基材表面处理，用打磨机打磨平整，清除涂层杂质、油污
- C、底漆施工采用刮涂方式或滚涂方式进行
- D、刮腻子找平
- E、中涂漆的施工及面漆的施工
- F、保养及维护

水性地坪漆使用说明

- 1、主剂与固化剂按配比搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟。
- 2、施工前除去基层表面松动的灰、沙土、油污、水份以及其他附着物。
- 3、混配后的漆，尽量在规定时间内（2小时）使用完毕，故应视情况酌量，避免一次配料太多，造成浪费，胶化后的漆不能使用。
- 4、底漆完全干透后才可施工中涂或者面涂
- 5、施工时，若不小心溅触到皮肤或眼睛时，应立即用清水冲洗，视情况看医生。
- 6、施工时保持良好的通风环境，不得在环境温度低于5℃ 湿度大于80%的状况下施工
- 7、施工时严禁与其它涂料及有机溶剂混合，以防变质

水性地坪漆-车间水性地坪漆-保胜涂料(优质商家)由保定木华新材料科技有限公司提供。保定木华新材料科技有限公司（www.mhtuliao.tz1288.com）为客户提供“水性涂料漆，防腐漆，防锈漆”等业务，公司拥有“保胜”等品牌。专注于建筑用涂料等行业，在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。

