

# 己二胺改性环氧固化剂T31

产品名称	己二胺改性环氧固化剂T31
公司名称	淮北明曦新材料科技有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	
公司地址	安徽省淮北市相山区凤凰山工业园淮海西路25号1幢科创大厦十楼
联系电话	18905618662

## 产品详情

### T31系列环氧树脂固化剂

性状：T31(A) 环氧树脂固化剂属于酚醛胺（PAA），是T31（A）环氧树脂固化剂的改进型，易溶于丙酮、乙醇、二甲苯等有机溶剂，微溶于水，毒性极小。分子内含脂肪胺类分子中的活性氢，又含有能起催化、促进环氧树脂固化的基团和苯环结构。与脂肪胺相比，具有较强的憎水性，能在0 左右的低温下固化环氧树脂，也完全可以在相对湿度大于90%或水下固化各种环氧树脂。T31（A）环氧树脂固化剂具有耐腐蚀、抗渗透性好、固化速度快、粘接强度高、操作使用方便、价格较低等特点。质量指标：

型号	外观	胺值（mgKOH/g）	黏度（25℃，mPa.s）	活泼氢当量	参考用量（100g,E-44）	含水量	用途
T31(A)-40	棕红色	400 ± 20	500-1500	49	20-30	3%	防水，环氧树脂等
T31(A)-45	淡黄色	450 ± 20	0	环氧沥青防腐等			
T31(A)-46	淡黄色	460 ± 20	环氧煤沥青涂料等				

\*注：具体用量根据实际需要确定。用量过少固化时间长，脆性增大；用量放大固化时间缩短，韧性增加。

应用：主要应用于配制胶粘剂、密封胶、涂料、防腐、浇铸、及层压材料等。与环氧树脂配合，可用作胶粘剂、化工行业防腐、土木建筑、涂料及玻璃钢行业、设备与管道防腐、胶粘剂及再改性，并用于低压电子元件密封、灌封及环氧地坪的中、底涂和装饰行业、公路路面修补和建筑结构胶等；使用说明：

T31(A): 强度高，韧性好，速度快，抗冲击，抗拉伸效果好。

贮藏和运输：本品需放在阴凉干燥处密封贮存，远离火源、强酸、强碱和强氧化剂运输过程应防雨、防晒、防止包装破损受潮。

包装：25KG，200KG铁桶。