

环氧地坪专用固化剂T33

产品名称	环氧地坪专用固化剂T33
公司名称	淮北明曦新材料科技有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	安徽省淮北市相山区凤凰山工业园淮海西路25号1幢科创大厦十楼
联系电话	18905618662

产品详情

T33环氧树脂固化剂

T33环氧树脂固化剂含有脂肪族氨基、弱酸性的酚羟基，是一种综合性能很好的环氧固化剂。可溶于乙醇、丙酮、甲苯等，因含有酚羟基（-OH）、伯胺基（-NH₂）和仲胺基（-NH-）的缩合物，所以和环氧树脂固化后，改善了环氧树脂的耐热性和耐腐蚀性，与T31相比，本品可显著提高固化物的韧性，提高固化物的抗冲击性能和抗拉伸性能，而热稳定性和玻璃化温度不降低；与聚酰胺固化剂相比，和环氧树脂的相容性好，热稳定性也有所增强。

产品特点：可在低温固化，潮湿环境下固化；室温条件固化后，固化物再经加热固化处理后可提高剪切强度和热变形温度；固化物的抗冲击性能和抗拉伸性能与T31相比显著提高；适应期介于T31和聚酰胺之间，固化物放热小便于施工；粘度低，和树脂相容性好，可不加溶剂直接与环氧树脂进行固化，更加安全环保。应用范围：胶粘剂、密封胶、土木工程、涂料、环氧地坪、工业防腐、玻璃钢、浇铸以及层压等行业。产品技术指标

型号	外观	胺值 (mgKOH/g)	粘度 (25℃, mPa.s)	使用量 (g/100g, E51树脂)
T33	棕红色透明液体	400 ± 20	5000-10000	30-50

包装运输：200kg桶装。运输过程中，应防晒、防压，防止包装破损。

在运输、贮存中如有破损应立即收集在完好容器内，并按国家规定处理好地面遗留物。

贮存要求：放置阴凉、干燥环境中，远离火源、强酸、强碱和强氧化剂。

在正常室温储存情况下，可稳定储存一年。

储存期内，久置存放固化剂颜色变深属于正常现象，不影响其固化效果。安全事项：

操作者必须配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。本品具有弱碱性，有腐蚀性。一旦与皮肤接触，立即用大量的清水及肥皂清洗，不慎溅入眼中，立即用大量的清水及维生素C溶液清洗。并注意水流要缓，防止二次伤害眼睛。