

武汉新国标13mm混合型自结纹跑道

产品名称	武汉新国标13mm混合型自结纹跑道
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖北优正:混合型自结纹塑胶跑道
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

产品详情

塑胶跑道大家见多了，新国标13mm混合型自结纹跑道大家又知不知道是怎样施工的呢？

一、防水底漆基础足够干燥后，用滚筒将防水底漆均匀滚涂于施工场地上，其作用：渗透进基础的微细孔内，固化后堵塞地下水气及加固基面。

二、跑道底层材料为1：5的跑道底料（TB1501、TB1502）及粒径为2-4mm的黑颗粒，将跑道底料、黑颗粒、稀释剂、催干剂分别装入搅拌机内搅拌均匀（黑颗粒的用量最大为跑道底料的40%，稀释剂的用量为跑道底料的2%-3%，催干剂的用量为跑道底料的0.5%）后倒去施工区域内用已定好厚度的钢管进行摊铺，厚度为9mm。

三、找平、修补底层干固后，整场洒水圈出的积水地方，用跑道底料加黑颗粒，再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处；修补时注意修边，不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后打磨平整才能进行流平层施工。

四、流平层将1：5的塑胶跑道底料、稀释剂、催干剂分别装入搅拌机内搅拌均匀（稀释剂的用量为跑道底料的2%-3%，催干剂的用量为跑道底料的0.5%），后倒去施工区域内进行刮涂。厚度为2mm。

五、跑道喷面面层材料为1：2的自结纹面漆及粒径为150目的石英砂，将自结纹面漆、石英砂、红胶粉分别装入搅拌机内搅拌均匀（每平方自结纹面漆1.2公斤，石英砂0.3公斤(面漆的35%)，红胶粉0.1公斤（面漆的9%），添加0.5%催干剂和3%稀释剂。）后倒进喷涂机内进行喷涂，喷涂两遍分不同方向喷涂，第一遍喷涂完后检查整场效果，对喷涂不均匀处重新进行喷涂，厚度为2mm。

六、画线画线材料为1:2的白色画线漆，用钢尺把分道线分好，用钢钉定点，再用具有一定韧性的线将直线各点相连。将画线漆甲组份与乙组分搅拌均匀后倒进喷枪内，用制定好的125px宽模板进行喷线。

工欲善其事，必先利其器！想要拥有一条好的塑胶跑道，必须把施工工艺的每一项都从细节的地方做好！

