

# 镀膜公司 恒缘钛金 衢州镀膜

产品名称	镀膜公司 恒缘钛金 衢州镀膜
公司名称	武义县恒缘钛金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县东南工业园区（双路亭）
联系电话	15888962828

## 产品详情

镀膜武义县恒缘钛金厂是一家从事【uv镀膜】【UV真空镀膜】加工服务的厂家，主要镀膜产品有不锈钢，铁，铝合金，玻璃制品，塑料工艺制品等，镀膜颜色多样丰富，可根据客户的产品进行设计和定制。

恒缘钛金与您分享uv真空镀膜的填充性.

塑胶表面一般比较粗糙，通过底漆过渡，镀膜公司，可以很容易获得很光亮的镜面涂层.很多塑胶在成型的过程中，本身就含有杂质并有气孔-毛细微孔，表面并不是十分平滑.一般来说，塑胶模具约有0.5um的粗糙度，啤塑出来的塑胶产品也不可避免产生一定的粗糙度，而真空电镀的金属层一般不超过0.2um，这就意味着，电镀金属层没办法掩盖塑胶粗糙面，自然达不到理想的镜面效果。另外，塑胶在啤塑的过程中，可能会出现表面应力裂纹的缺陷，有了底漆过渡，涂层的厚度约10-20um，是完全可以掩盖塑胶粗糙的表面。而涂层自身的光滑度一般在0.1um以下，几乎视为镜面的效果。涂层填充性影响因素：油漆配方：固体量，生产工艺：膜厚。

镀膜武义县恒缘钛金厂是一家从事【uv镀膜】【UV真空镀膜】加工服务的厂家，主要镀膜产品有不锈钢，铁，铝合金，玻璃制品，塑料工艺制品等，镀膜颜色多样丰富，可根据客户的产品进行设计和定制。

恒缘钛金与您分享真空电镀底漆树脂有点

附着力

上述真空电镀底漆系列树脂对常规塑胶基材(如PC、ABS、PMMA、预处理PET)都有上佳的附着力。对金属、玻璃及难附着塑胶基材(如PP、PE)的附着力较差，在针对这些基材的应用时，可采用处理液来解决附着力问题。

## 上镀性

对于真空电镀的应用，上镀性是评判底漆树脂优异与否的重要物性。目前市场真空电镀镀层主要为铝、钢、锡、钢锡合金。在测试底漆树脂时，采用统一的成熟真空电镀面漆体系，这样可以获得较客观的实验数据。通过实验发现，Unicryl? R-7495对钢、锡、钢锡合金有着杰出的上镀性。Unicryl? R-7493对镀铝层有着优异的上镀性。LuCure? 8730和UT82589对常规金属镀层都有较好的上镀性，通用性佳。

## 耐水煮

在真空电镀应用中，耐水煮或高温高湿是较为常规的测试，若底漆树脂耐水性不佳或交联度不够容易引起水煮起泡、发彩、镀层褪色等问题。Unicryl? R-7495及LuCure? 8730有着优异的耐水煮性能，而LuCure? 2151可以有效提升底漆反应活性及交联度，两者搭配可以获得更好的耐水及封闭性。

## 流平性

Unicryl? R-7493及Unicryl? R-7495有着优异的流平性，作为底漆主体树脂时可以获得镜面流平效果，适合大面积喷涂的应用。而LuCure? 8730及LuCure? 2151分子量较大，有着一定触变性，用于边框及小部件的应用时，可以改善流挂、积边等问题。

## 固化速度

由于现在不少基材为热敏感基材，同时为了满足产能效率，因此不少应用的线速快，固化能量较低，若底漆固化不完全容易引起发雾、发彩等问题，这就要求底漆树脂有优异的反应活性。LuCure? 2151作为改性环氧树脂，固化速度快，坚韧性佳，可作为辅助树脂搭配聚氨酯丙xi酸酯，以提升底漆树脂的交联密度，获得较好的wu化性能。

镀膜武义县恒缘钛金厂是一家从事【uv镀膜】【UV真空镀膜】加工服务的厂家，主要镀膜产品有不锈钢，铁，铝合金，玻璃制品，塑料工艺制品等，镀膜颜色多样丰富，可根据客户的产品进行设计和定制。

## 恒缘钛金与您分享PVD真空电镀

主要包括：真空蒸镀、溅射镀和离子镀几种类型。它们都是采用在真空条件下，塑料镀膜，通过蒸馏或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜，真空镀膜材料，通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层，衢州镀膜，同时具有速度快附着力好的突出优点，但是价格也较高，可以进行操作的金属类型较少，一般用来作较gao档产品的功能性镀层，例如作为内部屏蔽层使用。常见的塑胶产品电镀工艺有两种：水电镀和真空离子镀

镀膜公司-恒缘钛金(在线咨询)-衢州镀膜由武义县恒缘钛金厂提供。镀膜公司-恒缘钛金(在线咨询)-衢州镀膜是武义县恒缘钛金厂（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：金先生。