

跨海大桥钢结构常温自干环氧富锌底漆价格

产品名称	跨海大桥钢结构常温自干环氧富锌底漆价格
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

产品详情

包装：25公斤/桶 6.5公斤/桶 2公斤/桶

颜色：灰色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆

用途：环氧富锌底漆主要适用于造船厂、重型机械厂等处钢材预处理流水线作为底漆，保养期4个月以上。

干燥时间：干燥时间：表干 0.5h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮!

欢迎您来访问我们的网站，欢迎洽谈考察!!!环氧富锌底漆、环氧漆、环氧防腐漆、钢结构环氧富锌底漆、桥梁环氧富锌底漆、船舶环氧富锌底漆、港口设施专用底漆、油漆、环氧防锈漆

产品组成

该产品由环氧树脂、防锈颜料、有机溶剂及锌粉等组成。组份一为环氧树脂及配套产品，组份二为胺类树脂。

产品特性

该产品防腐性能优异，机械性能好，附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，其厚膜在15-25 μ m时进行焊接，不影响焊接性能，此产品亦可作为防锈底漆使用。

产品用途

适用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设施等，是环氧型中涂漆和双组分聚氨酯型面漆的佳底漆。

技术要求

项目技术指标

容器中物料状态搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

施工性对施涂无障碍

干燥时间,h不大于表干 1

实干 24

粘度，S--

涂膜颜色及外观涂膜外观正常

不挥发分，% 不小于70

耐冲击性，cm50

耐盐雾性72h能耐盐雾

适用期，h 不小于5

施工要求

施工采取无气喷涂、有气喷涂或刷涂，专用环氧配套稀释剂，环境温度不得低于15℃，相对湿度小于85%。

表面处理：

彻底清除物体表面的油污、锈层、泥沙，钢铁表面需经喷砂除锈处理，要求达到Sa2.5级标准。

漆膜要求：

每道涂膜厚度30-40 μ m。

使用方法：

组份一与组份二的配比为7：1，搅拌均匀后即可施工使用，涂料随配随用，混合后的涂料应在6小时内用

完。