

红河州回弹仪混凝土房屋检测中心

产品名称	红河州回弹仪混凝土房屋检测中心
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	红河州回弹仪:红河州回弹仪混凝土房屋检
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

红河州回弹仪混凝土房屋检测中心

所采用的回弹仪应符合国家计量检定规程《混凝土回弹仪》JJG 817 的要求，并通过技术鉴定，必须具有产品合格证和检定证，并应具有中国计量器具制造CMC 许可证标志。

所采用的回弹仪应符合下列标准状态的要求：

- 1 水平弹击时，在弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪弹击锤的冲击能量应为2.207J;
- 2 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，检定器上指针滑块刻线应置于“0”处;
- 3 在洛氏硬度HRC 为 60 ± 2 的钢砧上，回弹仪的率定值应为 80 ± 2 。

回弹仪使用时，环境温度应为 $-4 \sim 40$ 。

回弹仪检定要求

回弹仪有下列情况之一时，应经检定单位检定后方可使用：

- 1 新回弹仪启用前;

- 2 超过检定有效期;
- 3 累计弹击次数超过6000 次;
- 4 经常规保养后，钢砧率定值不合格;
- 5 遭受严重撞击或其他损害。

回弹仪应由有资格的检定单位按照现行国家计量检定规程《混凝土回弹仪》JJG 817的规定进行检定。

在下列情况之一时，回弹仪应在钢砧上进行率定试验：

- 1 回弹仪当天使用前;
- 2 测试过程中对回弹仪性能有怀疑时。

当回弹仪率定值不在 80 ± 2 范围内时，应按本规程第3.3 节的要求，对回弹仪进行常规保养后再进行率定。若再次率定仍达不到要求，则应送检定单位检定。

回弹仪率定试验宜在干燥、室温 $5 \sim 35$ 条件下进行。率定时，钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上。测定回弹值时，取连续向下弹击三次的稳定回弹值计算平均值。弹击杆应分三次旋转，每次宜旋转 90° 。每旋转一次弹击杆，率定平均值应为 80 ± 2 。