

水性醇酸防锈漆规格报价与厂家

产品名称	水性醇酸防锈漆规格报价与厂家
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 表干:0.5小时 实干:24小时
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

水性醇酸防锈漆规格报价与厂家

产品组成：水性醇酸防锈漆由水性醇酸树脂、防锈颜填料、助剂、去离子水加工而成。

产品特性：该产品单组份使用方便；易于刷涂和喷涂；机械性能优良；具有良好的附着力；防潮性能好；能抗大气腐蚀；配套性能好。同时具有气味低、可水洗、不燃不爆、健康环保、安全无毒等特点。可取代多种普通溶剂型防锈漆产品。

产品用途：主要用于桥梁、铁路、交通、厂房等钢结构做防锈涂层，一般做底漆使用，如配套相应面漆，能有更好的防腐装饰性能。

颜色 铁红、灰或可以根据需求颜色定制

混合比率 单组份

重量固体份 50%（灰色）

体积固含 45%（灰色，其他颜色会约有差别）

比重kg/L 1.2

涂装膜厚（ μm ） 25-40

涂覆率 m^2/kg 理论值：12.5 $\text{m}^2/\text{kg}/30\ \mu\text{m}$ （推荐厚度）

；实际值：与表面处理、喷涂环境、施工方法、被涂物件结构等多种因素有变化

闪点 --

表干, 0.5h(23)

实干, 24h(23)

耐水性 7d

耐盐雾 > 500h

表面处理 1、用清水冲去盐分及其它水溶性污物；

2、依照SSPC-SP1溶剂清洗标准除去油脂；

3、除去焊接飞溅并处理焊缝，毛刺使其光顺；

4、用喷砂方式除去铁锈，氧化皮和损坏的车间底漆达ISOSA2.5(SSPC-SP10)；

5、也可手工除锈达St3级；

6、用高压空气吹扫除去灰尘等污物；

7、施工前确认表面清洁干燥；

8、表面处理粗糙度为30-70 μm 。

施工事项

CONSTRUCTION ITEMS

涂覆方式 稀释剂用量 喷嘴直径 喷嘴压力

无气喷涂 0-5% 0.4-0.5mm 10-15Mpa

空气喷涂 5-10% 1.8-2.5mm 0.3-0.5Mpa

滚涂/刷涂 0-10% -- --

施工条件 施工表面要求清洁干燥；施工时底材温度需高于5℃，且高于露点温度3℃以上，避免水汽凝结；空气相对湿度大于70%时干燥时间和重涂间隔应适当延长；在狭窄和封闭的空间里施工需确保良好的通风。

产品配套 前道底漆:一般施涂于裸钢上

后道配套:各色水性醇酸、水性丙烯酸、水性聚氨酯等产品。