

潼南 生态压模砼地坪 压模地坪强化料 脱模粉 艺术地坪

产品名称	潼南 生态压模砼地坪 压模地坪强化料 脱模粉 艺术地坪
公司名称	重庆市恒石实业有限责任公司
价格	12.00/平方米
规格参数	恒石:地坪材料 15kg:袋 重庆:荣昌
公司地址	重庆市荣昌区昌元街道西大街131号1幢42
联系电话	19923735875

产品详情

恒石压模地坪是园林绿地构图中的重要组成部分，是园林风格和立意体现的标志之一，尽管在整个绿地面积所占比例有限，但其造型、色彩能起到画龙点睛的作用，为园林增色。一般来说，与绿地衔接更为密切的是恒石压模地坪，应用范围包括园路、台阶、广场等，随着人民生活水平的不断提高，新材料、新技术的不断推广，大众审美意识的不断提高，人们对园林艺术美的要求也越来越高，因此恒石压模地坪被广泛应用到园林工程中。恒石压模地坪是通过在混凝土表面进行彩色渗透强化处理，采用压印、养护和密封保护等多道处理工艺而形成的。彩色艺术地坪的色彩、强度、耐磨性、防滑性、防水性等都能达到天然石材的真实感和强度，可以承受高流量人群和载重车辆的通行。

恒石彩石压模地坪拥有几十种标准颜色和二三十种造型模具，通过复合着色技术可呈现天然石材的色泽及图案，如木纹、石块、古代砖、花岗岩、砂岩等，形成一种自然、轻松、古朴、有艺术韵味的艺术地坪系统。

重庆恒石彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪YS58 美国货本土价 甲方首先地坪材料!

1、恒石彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪混凝土压模地坪材料

恒石彩石（YSDP）引进美国独特配方和新科研成果，采用进口颜料以及使用优质核心原材料、高效增强剂、进口辅料等精制加工而成的彩色强化料、脱模粉和地坪专用保护剂具有十分稳定的化学性能。

2、恒石彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪模具及主要工具

恒石彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪压印模具采用进口聚胺脂树脂进行抽真空和烘烤处理经母模浇筑制作而成，颖石压印模具拥有上百种常用的款型，可根据工程项目具体要求进行定制模具，打造独具项目特色的款型。该模具具有纹理仿天然石材、木材及砖材效果逼真、拼缝紧密、韧性好、无挤缝、不错缝，耐冲击经反复印模不损坏、不变形。?

恒石彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪收光专用大抹刀采用优质不锈钢打造而成，具有坚固耐用、灵巧轻便，施工人员只需在彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪外围即可进行作业，具有收光速度快、地坪收光平整等优异特性，特别适合场地开阔的地坪进行大面积收光作业。

恒石彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪滚筒式提浆器通体采用不锈钢加工制作，使用方便，可在刚浇筑的混凝土地面进行提浆作业，将混凝土中的粗骨料压实沉淀、致使混凝土中的水泥砂浆浮于混凝土表层，使彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪压印的纹理均匀饱满、深浅一致，同时还避免了纹路压印时出现细裂纹的现象。

恒石彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪修边器采用木质把手、

不锈钢质地，能将混凝土彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪的边缘处理成圆弧状，可保护混凝土彩色压模地坪，压花地坪，艺术地坪边角经人行或车行时不被破坏。

适用范围：

恒石压模地坪适用于市政工程、人行道、广场、公园、商住小区、社区娱乐场所、泳池、园林场所及各类景观创造等。

恒石压模地坪对于基层混凝土施工要求：

- 1.基层砼的强度应在c25以上，其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。
- 2.混凝土的中DA的碎骨料粒径30mm为宜，且基础面层必须铺以碎石骨料粒 15mm厚度 10mm的水泥砂浆层。
- 3.混凝土的坍落度应控制在3-4cm，商品混凝土的坍落度应控制在12-14cm
- 4.碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 5.10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
- 6.使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板0.3米以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除尽钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用样板刮出地台水平。
- 7.混凝土地台水平完成后，应进行泌水处理。
- 8.要求底层混凝土的级配为C25或C20，上层为C30或C25的砂浆细石混凝土，总厚度为5-20cm。

压模地坪的养护：地坪养护及要求 1、施工环境 硬化压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般应在2 以上。 2、冲洗地坪表面：待硬化压模地坪完全干燥凝固成型至少2-3天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗擦刷表面一定要保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。

恒石彩色艺术装饰混凝土（压模地坪、压印地坪、压花地坪）是一种防水、防滑、防腐的绿色环保地面装饰材料！是在未干的水泥地面上加上一层彩色强化料(起装饰和强化混凝土作用)及着色脱模粉（起二次着色和脱模作用），然后用专用的模具在水泥地面上压印而成。恒石彩色艺术装饰混凝土能使水泥地面一直呈现各种色泽、图案和质感，逼真地模拟自然的材质和纹理，随心所欲地勾划各类图案，而且愈久弥新，使人们轻松地实现建筑物与人文环境，自然环境和諧相处，融为一体的理想。

适用于装饰室外、室内以水泥为基的多种材质的地面、墙面、景点：如广场、园林小道、酒店大堂、咖啡馆、居家庭院、人行道、车行道、停车场、车库、建筑外墙、屋面以及各种公用场所地面或景观装饰工程。

构成材料及工具包括：彩色强化剂、着色脱模粉、保护剂、乳液、压模及纸模模具、专用工具等。

上述材料及工具，本公司将提供市场更优惠的价格。

压模艺术地坪施工工艺流程（艺术压印地坪施工工序要求）：

一、压模地坪施工工艺流程

提浆收光 播撒强化料 精收光 补强化料

二次收光 撒脱模粉 用模具压印地面 封闭道路 冲洗艺术地面 涂刷保护剂 完工。

二、压模地坪施工工序要求

1、混凝土以后，当混凝土初凝由施工人员采用铁板对混凝土表面进行收光。收光时应注意表面上是否存在浮浆，如果有多余的浮浆，应人工刮出。提浆的作用是将彩色强化料与砼完整结合，收光过程中若出现有较大的骨料（石块）浮在表面应检出。

2、当收光完成后，混凝土开始初凝阶段时间的掌握至关重要。混凝土表面水分基本蒸发，但仍保持湿润状态时，即可撒彩色强化料。

3、播撒强化料及收光

1) 开始撒布彩色强化料应按分仓面及施工范围的数量，先将大约 2 / 3 用量的彩色强化料人工均匀地撒布在混凝土表面上，当艺术地坪强化料吸收混凝土的水份而均匀变暗后，开始用铁板进行收光，此阶段应注意不宜搓抹过度，否则可能出现色差或暴露出混凝土本色。

2) 第二次撒布剩余的 1 / 3 材料。第二次撒布主要对混凝土覆盖较薄或露出混凝土本色的部位进行补料，此时彩色强化料同样会吸收水份而变暗，待表面强化料均匀湿润后，用铁板进行二次收光。两次撒料的目的是由此保证强化料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。

4、撒布艺术地坪彩色脱模粉。彩色艺术地坪脱模粉的撒布也应掌握好时机和均匀度。撒布脱模粉应在准备开始压模时进行，由于该材料是轻质粉末，所以撒布的时候应该避开大风，并顺风方向撒布。脱模粉的用量与均匀程度和施工人员撒布的熟悉程度有关。

5、使用艺术地坪模具对地坪面层进行纹理处理。艺术地坪模具应配套使用，首先确定好纹理的分布方向，选好一块模具放置的位置和角度，然后其它的模具依次紧贴一块模具放置。彩色混凝土艺术地坪压模采用人工压模，压模应由技术较好的人员进行作业以保证压纹深度一致和模具放置的准确性。

6、纹理压印完成后应立即封闭施工现场，避免无关人员误入作业区，破坏新完成的彩色地面。遭破坏的艺术地面将无法修复到如初。

7、理论上对艺术地坪封闭2-3天后进行冲洗，正常情况下为了防止新造路面被污染，都是在工程全部纹理压印完成后统一进行冲洗。冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净，应留有10%左右的脱模粉颜色，这样的艺术地面更会有效果很好的渐变效果。

8、彩色艺术地面完全干燥后，由施工人员使用专用保护剂喷涂于艺术地坪表面，对地面进行颜色封闭和光泽处理，整体艺术地坪天然石材质感的强烈视觉效果会立即呈现出来。