

砂浆腻子触变润滑剂 农药悬浮剂 涂料悬浮防沉剂

产品名称	砂浆腻子触变润滑剂 农药悬浮剂 涂料悬浮防沉剂
公司名称	杭州左土新材料有限公司
价格	14000.00/吨
规格参数	杭州左土:左土 ZT-S68:S系列 浙江:安吉
公司地址	杭州市西湖区三墩镇紫宣路158
联系电话	0571-86656675 15869023139

产品详情

产品说明书

简介

ZT-S68油性悬浮剂，是杭州左土新材料有限公司开发的专用于OD型农药的易分散型有机粘土，可作为以油酸甲酯、松脂基油、大豆油等植物油为基油的油悬浮型农药流变增稠剂。化学性质稳定，可应用于农药油悬浮制剂，能够有效的悬浮原药和其他助剂，能有效避免农药久置后产生分层沉淀现象，对农药制剂起到悬浮稳定作用。

理化指标

以下产品指标仅针对本产品的特征进行表述，并不对其应用性能进行限制。

外观	白色或者淡黄色
粒度（200目）%	98
水分含量%	3.5
灼烧失量%	36-40
分散细度（二甲苯中）%	50
使用溶剂极性范围	低至中极性
制胶分散条件	无需极性活化剂,可直接干粉加入

对应牌号：

SD-1 MP-250,Claytone-APA

推荐使用方法

1) 直接添加法：1参照单位现有农药制剂使用。

2) 制备预凝胶法：1先将ZT-S68与油基混合充分搅拌制成10%的凝胶体，陈化过夜，以利于ZT-S68充分剥离分散（防止后增稠现象）；2将原药、ZT-S68预凝胶、油基和其它助剂按投料比装入到带搅拌的反应釜中，搅拌混合，直到混合物形成均一的混合物时停止搅拌；3将混合均匀的物料通入到砂磨机中，直至粒径 $10\ \mu\text{m}$ 。

3)

推荐加入量

ZT-S68在农药油悬浮剂中的推荐加入量：a、单剂1.5%-3.0%；b、多元复配高含量0.5%-1%（总配方量的重量比）。

产品特点：防沉淀性能优越不分层，析油少，超分散（二次离心）。

以上为常规配方的添加量，实际添加量取决于产品要求的增稠程度和防沉效果，建议通过实验来确定最

佳用量。

包装与贮存

外包装牛皮纸袋，内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装，或纸袋包装，重量为 $25 \pm 0.25\text{kg}$ ，或按用户要求包装。干燥通风条件下存放，避免日晒、雨淋。室温为 $0\sim 30$ 时，质量有效期为24个月。