

# 玻璃鳞片防腐价格咨询

产品名称	玻璃鳞片防腐价格咨询
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

## 产品详情

玻璃鳞片的耐磨性比较好，所以能够保证玻璃鳞片防腐的涂料能够长时间附着在基底的防腐材料上，在涂料风干以后能够形成比较硬的外层防腐而且不容易被破坏。在防水方面玻璃鳞片能够保证水分不进入被保护材料的内部，从而降低被腐蚀的概率。说过了玻璃鳞片再来说说玻璃鳞片胶泥，这是以玻璃鳞片为原料的一种延伸产品，比较适合使用在大型的防腐工程中使用，例如烟囱、水池、油管、脱硫塔等设备，都是使用玻璃鳞片胶泥的主要应用范围。近几年来玻璃鳞片防腐的相关产品都得到了广泛的推广和使用，越来越多的企业认可了玻璃鳞片防腐，如果您有兴趣了解，可以咨询我们

玻璃鳞片是生产重防腐[涂料](#)

、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光

颜料，玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然[云母](#)

、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品的强度，防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。

1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。

2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱

落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。

3、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40%，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。

4、热胀系数小。

5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。

6、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料

### 玻璃鳞片胶泥

树脂类型	环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）	酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）
特点	对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性	耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优越，耐腐蚀性好
应用范围	烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔、净烟道位置）	烟气脱硫装置、各种化工设备等的塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）
适应温度	液态： 150 气态： 180	液态： 230 气态： 260
外观颜色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色
使用方法	刮板、抹子、涂抹	刮板、抹子、涂抹
涂层厚度	2mm / 二到三次施工	2mm / 二到三次施工
胶泥用量	2mm厚度 3.6公斤/平米	2mm厚度 3.6公斤/平米
施工环境	5 -30	5 -30
基本要求	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%
施工配比 (wt%) 主剂	引发剂：促进剂 100：1~1.5：0.5~1	引发剂：促进剂 100：1~1.5：0.5~1
相对湿度	85%以下	85%以下
保管方法	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射
保质期限	20 下三个月，15 下六个月	20 下三个月，15 下六个月