

PVA粉) 可乐丽总代理商

产品名称	PVA粉) 可乐丽总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PVA粉:中国总代理商 PVA粉:PVA粉) 可乐丽总代理商 PVA粉):中国PVA粉总出口商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PVA粉

PVA简介：

聚乙烯醇是一种白色或者微黄色颗粒或粉状无毒的水溶性高分子。水是聚乙烯醇良好的溶剂，在使用的观点来看，水也是唯一有效的溶剂。聚乙烯醇具有良好的造膜性，形成的膜具有优异的接着力、耐溶剂性、耐摩擦性、伸张强度与氧气阻绝性。因为聚乙烯醇同时拥有亲水基和疏水基两种官能团，因此聚乙烯醇具有界面活性的性质。所以聚乙烯醇可作为高分子乳化、悬浮聚合反应时的保护胶体。以上这些特性使聚乙烯醇广泛的应用在各行各业。

可乐丽PVA的特点：

可乐丽曾于1950年世界早使商业规模的PVA工厂开动，一直对世界的PVA工业起着领导作用。用靠自动化的大规模连续装置来制造。另外，可乐丽的PVA制造装置已于1994年得到ISO9002的认证。

在如此可靠的生产管理之下供应纯度高，白度透明度高，易于溶解的质量稳定的产品。另外，在牌号种类数方面也除一般的牌号以外，还配剂特殊牌号和变性PVA等广泛的种类。

具有如此优越的特点的可乐丽PVA不仅在日本国内而且在世界各国使用于各种各样的用途。

产品性能：

聚乙烯醇树脂系列产品系白色固体，外型分絮状、颗粒状、粉状三种；无毒无味、无污染，可在80—90℃水中溶解。其水溶液有很好的粘接性和成膜性；能耐油类、润滑剂和烃类等大多数有机溶剂；具有长链多元醇酯化、醚化、缩醛化等化学性质。

可乐丽聚乙烯醇型号：

105粘度 (cps) : 5.2~6.0 PH值 : 5~7 醇解度 (mole%) : 98~99 挥发份 (%Max) : 5.0
灰分 (%Max) : 0.7

117粘度 (cps) : 25~31 PH值 : 5~7 醇解度 (mole%) : 98~99
挥发份 (%Max) : 5.0 灰分 (%Max) : 0.4

124粘度 (cps) : 54~66 PH值 : 5~7 醇解度 (mole%) : 98~99
挥发份 (%Max) : 5.0 灰分 (%Max) : 0.4

205粘度 (cps) : 4.6~5.4 PH值 : 5~7 醇解度 (mole%) : 86.5~89 挥发份 (%Max) : 5.0
灰分 (%Max) : 0.4

217粘度 (cps) : 20.5~24.5 PH值 : 5~7 醇解度 (mole%) : 87~89 挥发份 (%Max) : 5.0
灰分 (%Max) : 0.4

224粘度 (cps) : 40~48 PH值 : 5~7 醇解度 (mole%) : 87~89
挥发份 (%Max) : 5.0 灰分 (%Max) : 0.4

原料用途

PVA产品用途：

1、粘合胶及粘合剂：粘着力好；与粘土等并用时可使初期的粘着力增大，并使干燥的速度加快；耐油性好；薄膜强度好；品质不会因时间长而发生变化。用于办公用糨糊、再湿型糨糊、纸管、纸袋、纸箱、胶合纸板、胶合木板、无纺布等。用于建材、铁酸盐、陶瓷、陶器、萤光体（彩色电视显像管）、墨汁、画具颜料胶、涂料胶、混凝土强化用水泥混合剂等。

2、纤维用浆料：薄膜形成性能好，有柔软而强韧的抗张力和弹性等特点。还富有耐摩擦性、牵连性、平滑性、羽毛效果好的特点。并且与淀粉浆料相比，不必担心腐败变质，霉变的情况也很少发生。

3、造纸行业：可用于表面涂覆与上光，可显著改善耐酯性、抗溶剂及抗水性，并可产生更高的织物强度。还可在涂料系统中用作黏合剂，用作光学抛光剂的载体。

4、聚合剂：用作有效的分散剂或稳定剂。它们主要用作保护性的胶体，并且在浓度非常低的情况下可增强乳化作用。

5、聚乙烯醇在其它很多工业应用中均可发挥作用，譬如陶瓷、水溶性膜、可剥离涂层及非织品的临时黏合剂。这些产品还可用于各种建筑材料，如腻子 and 灰泥。

加工方式

PVA使用方法：

1、溶解方法：将本聚乙烯醇树脂，首先加入常温的水中，然后搅拌，溶胀30分钟后，边加热边搅拌1个小时，当温度到60度时，即可保持恒温直到全部溶解，另外，可以将聚乙烯醇BP-20片状放入有水的容器中，直接通高温蒸汽，后再按比例调成适合使用的浓度，水溶液是澄清透明的。

2、检验本品是否完全溶解的方法：取出少量溶液，加入1~2滴碘液，如果出现蓝色团粒状透明体，说明尚未完全溶解，如色泽能均匀扩散，说明已完全溶解。

3、消泡剂添加：在配制水溶液时，本品不易起泡，但在溶液浓度高，转速快时，也会产生少量泡沫，为抑制泡沫，可添加消泡剂：0.01-0.05%(以PVA为基准)的辛醇、磷酸三丁酯或0.2 - 0.5%(以PVA为基准)的有机硅乳液。

)

可乐丽总代理商