

# 树脂玻璃鳞片胶泥防腐施工价格

产品名称	树脂玻璃鳞片胶泥防腐施工价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

## 产品详情

树脂玻璃鳞片涂料是一种长效重防腐涂料，适用于脱硫装置防腐，海洋防腐工程以及化工设备防腐等。在生产和生活中应用广泛，具有广阔的市场前景。由于其发展时间短，运用领域较广，对其性能的不熟悉，使得施工方法错误，导致了在很多使用树脂玻璃鳞片涂料的过程中造成其浪费和达不到防腐效果。在树脂玻璃鳞片涂料的施工过程中，和普通涂料一样，在清洗干净后的八小时内进行涂装，我们需要保证被涂物的干燥洁净，这样才能有效保证防腐效果。第二步则需要使树脂玻璃鳞片涂料在胶泥和其它物质的加入后搅拌均匀黏稠，使得涂料的基料同固化剂充分混合，根据施工的环境调整好涂料的黏稠度。

### 施工工艺

#### 1表面处理

##### 喷砂除锈

##### (1) 表面处理

干法喷砂或喷丸用于表面处理；1需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉2结构转角、表面显凹凸不平及焊缝打磨平整，表面小或不突出可无需打磨，施工条件无要求。

##### (2) 喷砂（丸）除锈

3喷砂（丸）所达到的质量要求完全除去金属上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，并清除粉尘。4喷砂（丸）采用空气干燥洁净，无油污5喷砂丸的颗粒采用石英砂，应无污染

## 2涂刷底涂

取预配好的适量底漆，在加入适当比例的配套固化剂按100:2的比例搅拌均匀后使用，用毛刷或辊刷涂1-2道,两道涂料涂刷方向相互垂直，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

## 3抹刷胶泥

(1) 取适量鳞片胶泥预混料，加入适当比例固化剂，搅拌均匀，搅拌好的鳞片胶泥应控制在30分钟之内用完，(2) 用抹刀单向均匀的将施工涂料好底涂的基础上，厚度不低于2mm 或3mm (3) 通常情况下，施工2道即可 (4) 在施工过程，施工面保持洁净，如有凸起物或施工滴料应打磨平整，目视平整即可，(5) 2次涂抹的端部界面避免对接，必须采取搭接方式，应重新涂抹和鳞片胶泥施工料，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

## 3涂刷面涂

(1) 应在完成底漆涂刷，涂刷面漆。(2) 取预配好的适量面漆料，并加入规定量固化剂，搅拌均匀面漆涂刷1-2道，涂刷方向相互垂直