

# 丁腈胶乳报价 林芝丁腈胶乳 潍坊圣泰化工

产品名称	丁腈胶乳报价 林芝丁腈胶乳 潍坊圣泰化工
公司名称	潍坊圣泰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海开发区临港工业园
联系电话	15153637555

## 产品详情

喷胶棉专用羧基丁腈胶乳上油墨性能优异、没有斑驳，林芝丁腈胶乳，印刷品表面漂亮。羧基丁腈胶乳是三元共聚物。具有较高的结膜强度和粘接力；稳定性、流动性俱佳；填充量大；成模性好；机械、化学与冻融稳定性优异；与颜料、填料相容性好等特色。200kg/桶，应保存在通风枯燥的仓库，避免日光照射，有用储存期为半年。必需避免乳液霜冻和直接遭到阳光照耀。为了确保储存的安全，容器必需坚持完好密封，以防水分蒸腾，表面结皮。

## 丁腈胶乳使用价值

腈胶乳 - 多氯烯烃共混物橡胶的制备方法有两种方法：机械共混法和胶乳共沉淀法。前者是通过在开炼机或密炼机上直接混合腈胶乳和多氯烯烃树脂而得到的。树脂和树脂的分散均匀性不如乳胶共沉淀法的均匀性，但是它简单易行，并且可以根据需要以任何比例混合。后者是以一定比例混合的腈胶乳和多氯烯烃乳液的比例，加入稳定剂，均匀搅拌，凝结，然后在橡胶混合器上热处理。机械混合有三种高温，中温和低温方法。（1）高温混合在高于聚氯乙烯（150-180）熔点的温度下混合。

（2）中温混合首先将聚氯乙烯在液体增塑剂中溶胀，然后在低于多氯化烯熔点的温度下与腈胶乳混合。

（3）低温混合腈胶乳在经过塑料涂布辊后首先与聚氯乙烯树脂混合。

采用羧基丁腈胶乳与明胶水溶液共混法制备羧基丁腈胶乳与明胶共混材料，丁腈胶乳生产商，探讨了制备工艺条件对材料性能的影响，发现明胶水溶液的浓度对分散相的形态影响很大，当明胶水溶液与羧基丁腈胶乳的粘度比界于0.7-3.7之间时，有利于明胶颗粒的细化，丁腈胶乳价格，据此确定了合适的明胶水溶液浓度为10%；通过研究反应温度及时间对材料拉伸强度及断裂伸长率的影响，得出合适共混温度为70，时间为30分钟；随明胶含量的增加，材料的拉伸强度、硬度提高，断裂伸长率、冲击强度降低，丁腈胶乳报价，明胶对羧基丁腈胶乳有明显的补强作用；当明胶的加入量低于40份时，材料主要表现为橡胶的性能，其加入量大于80份时，材料为一种刚韧平衡的材料；随明胶含量提高，共混材料的吸水率和水释放量增加。丁腈胶乳报价-林芝丁腈胶乳-潍坊圣泰化工(查看)由潍坊圣泰化工有限公司提供。丁腈胶乳报价-林芝丁腈胶乳-潍坊圣泰化工(查看)是潍坊圣泰化工有限公司（www.wfshengtai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：别经理。

