

轻质抹灰石膏施工 向您推荐宝禾建材 徐州轻质抹灰石膏

产品名称	轻质抹灰石膏施工 向您推荐宝禾建材 徐州轻质抹灰石膏
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

随着工地开始大面积使用加气块、空心砖等材料，对于墙面抹灰的需求也是非常大的，然而对于抹灰材料的要求就是可以单批次批刮厚度的1cm左右为好，因此粉刷石膏就是一种非常好的选择，粉刷石膏的主要优点就是在短时间内可以上强度，同时批刮厚度可以达到0.8-1cm是非常好的抹灰材料，然而为了满足市场需求浙江长兴宝禾建材有限公司推出重质粉刷石膏与轻质石膏，徐州轻质抹灰石膏，下面就为大家说说2者的区别。重质粉刷石膏主要以沙子为主，轻质抹灰石膏主要以石膏为主，这是从重与轻当中的直观理解，在施工厚度方面重质石膏单批次0.6cm左右，施工过厚容易出现下坠，开裂等情况，轻质石膏就不一样了，单次可以达到1cm左右，同时轻质石膏比较粘稠不会出现空鼓、下坠等情况。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏作为新型绿色环保建筑内墙抹灰找平材料，具有良好的和易性、保水性、粘结性能好、浆料水化充分，与基层材料粘结牢固等特点，目前在建筑内墙抹灰中应用越来越广泛，从而针对粉刷石膏相关的问题疑问增加如：粉刷石膏怎么用？粉刷石膏刮几遍？粉刷石膏一般抹多厚？等等！针对这些问题，我长兴宝禾建材专业粉刷石膏厂家针对这些问题来一一为大家解答疑问。

粉刷石膏使用范围

粉刷石膏主要用于建筑内墙混凝土、加气混凝土、砖混砂浆墙面和顶棚抹灰找平。

粉刷石膏使用步骤方法

基层处理：为保证粉刷石膏与基层表面粘结牢固，须用扫帚、钢丝刷等工具将基层浮灰、杂物清理干净，并将基层表面凹凸部位修补踢平。保证基层干净、平整和坚实，以保证抹灰后不出现空鼓、脱落等现象。如果基层疏松或者平滑，需用按标准稀释的渗透界面剂进行渗透密实界面处理；如基层过于干燥，

可适当用水对墙面基层进行湿润，但不可有明水。

调配粉刷石膏浆料：按合适的粉水比例（粉刷石膏粉料：水=4：1，实际粉水比以实际施工稠度为准），先将水倒入搅拌桶中，然后再倒入粉刷石膏粉料，采用电动搅拌器搅拌均匀无粉粒粉状，是粉刷石膏浆料达到所需的稠度，静置5分钟有后再次进行搅拌均匀后方可批刮施工。

粉刷石膏抹灰找平：粉刷石膏每次抹灰厚度控制在5mm左右，如果需要找平厚度较大，须严格分层次抹灰找平。根据抹灰部位确定抹灰顺序路线。可按先顶棚，后墙面，先上后下(如果工人操作顺手，从下往上抹也可)，从门口一侧开始，另一侧退出，整个墙面连续作业。混凝土顶棚可以用粉刷石膏一次抹灰成功。如平整度相差太大，可先抹底子灰(薄薄粗抹一遍粉刷石膏浆)，然后再抹第二遍压光。第二遍抹灰找平施工需上一层粉刷石膏层终凝后再进行，用刮尺沿墙面垂直水平方向紧贴灰饼进行批刮找平，直至找平为止，用木抹子搓毛压实。

粉刷石膏使用注意

- 1.粉刷石膏施工使用环境温度应在5 至35 之间，固化过程温度不低于0 ；
- 2.注意调配粉刷石膏浆料的粉水比，加水过多不易上墙且已形成水波浪，加水量过少不易施工且不易上平收光；
- 2.粉刷石膏施工基层不应有明水，不宜太潮湿；
- 3.调配好的粉刷石膏浆料应在初凝前使用，一般在1小时左右；
- 4.拌合粉刷石膏的工具用完应及时清洗。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

天然无水粉刷石膏原材料为地球贮存丰富的硬石膏天然材料，是一种高效节能，绿色环保型建筑装饰装修内墙抹灰材料，粘结力强，抹灰表面平整、致密、细腻、用在加气混凝土基材上效果更为显著，抹灰层不会出现空鼓开裂现象。

天然无水粉刷石膏具有呼吸功能，轻质抹灰石膏多少钱，能巧妙地将室外内湿度控制在适宜范围之内，创造舒适的工作生活环境。实验表明，该产品是理想的防火材料，能有效的阻止火焰的蔓延，防火能力可达4个小时以上，具有出色防火性能。施工后的墙面可以隔音20-52分贝，同时也是一种良好的吸音材料。产品作为室内建筑装饰装修材料，具有良好的保温性能。使用天然无水粉刷石膏可以有效提高工作效率，轻质抹灰石膏施工，凝结硬化快，易于机械化施工。可以有效降低抹灰工程综合成本，具有优良性价比。

一、天然无水粉刷石膏的施工工艺

- 1、对基层墙表面凹凸不平及接缝处剔平或用1：3水泥砂浆进行补平处理。
- 2、墙体抹灰前应适量洒水湿润，但基材表面不能有明水。加气混凝土砌块可提前一天洒水，每天浇透两遍以上，保证其吸水深度在10mm以上。混凝土空心砌切可以提前一天浇水，保证其吸水浓度在5mm左右。砖墙、水泥砂浆基材提前一天洒水，保证其吸水深度在10mm左右，施工前可再次洒水湿润。
- 3、在墙体不同基材连接处与墙体转角处应先粘贴玻纤网布，搭接宽度不就从相接处起两面

三刀边不小于100mm。

4、浆料制备

底层粉刷石膏：可人工拌灰，也可以机械拌灰。按一定胶砂比的石膏砂浆按要求搅拌均匀，即刻使用。

面层粉刷石膏：先将水加入搅拌桶内，再加入粉料搅拌，搅拌均匀，即可使用。

料浆的搅拌用水必须是清洁无杂质的饮用水。

5、施工操作

施工时应先确定抹灰路线和顺序，保证工程连续作业。

根据墙面基层的平整度及装饰要求，应设置标筋。

在较为平整的墙面上抹灰时，其抹灰的厚度一般在8mm左右，可一次完成，也可以分层施工，如因墙面不平或其它要求，抹灰厚度超过8mm，就分层施工。下层应在上一层浆料初凝后进行；当抹灰厚度大于35mm时，应采取加强措施。

底层浆料的压光应在终凝前进行(现场用手指按压，略感干硬，轻质抹灰石膏价格，仍可压出指印时)，用刮尺紧贴标题、上下左右刮平，再用抹灰进行压光。

罩面应在底层粉刷石膏终凝后进行，厚度一般在2-3mm，可一次完成。表面压光在终凝前进行。

抹灰过程中清理的落地以及修整时刮、搓掉的浆料不宜回收使用。

二、天然无水粉刷石膏施工时的注意事项

- 1、无水型粉刷石膏施工温度控制在0-40摄氏度。
- 2、对已凝结浆料不宜加水使用。
- 3、冬季施工时，必须保证浆料在不凝结的情况下使用。
- 4、不宜在墙外或经常与明水接触的环境部位使用。
- 5、应避免在墙面温度变化剧烈的环境中抹灰(如夏季阳光直晒施工墙面)
- 6、运输、贮藏要求：防晒、防潮。保质期：6个月

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

轻质抹灰石膏施工-向您推荐宝禾建材-徐州轻质抹灰石膏由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。轻质抹灰石膏施工-向您推荐宝禾建材-徐州轻质抹灰石膏是浙江长兴宝禾建材有限公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。