

宝励供应 进口丝网油墨 中山油墨

产品名称	宝励供应 进口丝网油墨 中山油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应法国杜比油墨玻璃镜面银/PC加硬镜面银/亚克力镜面银

法国杜比油墨玻璃镜面银/PC加硬镜面银/亚克力镜面银CH900

镜面银[产品特性]

高遮盖力，高反射性，印刷于透明材料上，反面产生强反光如镜面效果，并且附着力优异（用胶带测验不脱落）、和良好的耐冲压性能。通过调色可获得一系列亮丽的金属色彩，适用于多种不同材质上，如塑胶、玻璃、薄膜等。

[承印物]

透明的PET、PVC、PS、PMMA、PC，玻璃等材料

[产品实例]

各类型电器标贴，手机外壳，装饰制品等。

[产品系列及特性]

CH-3000镜面效果强，附着力优异，进口丝网油墨，遮盖性好，耐酒精、百格及部分溶剂，通用性强，适用于PET、玻璃、强化亚克力等大部分材料，双组份，需添加固化剂

油墨细度：7-10 μm

镜面银[使用方法及注意事项]

a.本系列油墨视不同的材料选择添加固化剂，固化剂的添加比例为3-5%，25 条件下混入固化剂后油墨可使用时间为4-6Hr，超过此时限，品质将有所影响，建议每批次配制量以4小时内用完为准

b.本系列油墨选用干燥方式：印刷完成静放10分钟后，再行以70度的温度30分钟以上。

c.使用前请将油墨充分搅拌均匀，中山油墨，以避免油墨中添加的助剂产生分离现象。

b.网目选择250-300，刮胶70-85度。

本系列镜面银油墨已通过SGS检测认证，环保无毒。除基本色外(镜面银色)，进口移印油墨，可通过调色而获得丰富彩色镜面效果。

宝励供应TJ467透明粉红德国宝龙油墨

TJ467透明粉红德国宝龙油墨

供应TJ467透明粉红德国宝龙油墨，德国宝龙油墨Thermo-Jet系列（TJ系列），印刷于软PVC，硬PVC，人造革，PMMA(有机玻璃)聚碳酸酯和预先处理过的PET的通用油墨系列。此油墨系列柔韧性佳，非常适用于薄膜按键印刷装饰，耐候性好，可深度成型。

NORIPHAN N2K 是溶剂型双组份用于背面印刷IMD/FIM 技术的丝印油墨，可用于聚碳酸酯材料上，

如 Makrofol和 Bayfol的聚碳酸酯片上。NORIPHAN N2K：

NORIPHAN N2K 在背面印刷的IMD/FIM 技术中性能优异：

- 成型性，热成型或高压成型

- 注塑过程时耐温以及耐冲墨

此油墨特别适用于印刷薄片材(如：50μm的片材)，可以避免片材卷曲现象，也适于IMD/FIM技术

中印刷金属镀膜薄膜以及适于进行化学蚀刻工艺

Norilit U系列

丝印和移印油墨

用途和特性 Norilit? U 适用于印刷金属、处理过的 PET 胶片、处理过的聚烯烃、PC 胶片及表面粉涂或上光后的金属。

此油墨极不易发黄，耐清洁剂、石油、润滑剂、燃油肪以及酒精。在220 ° C 高温下，日本进口油墨，Norilit? U 可以承受数分钟时间。

光泽有光泽

颜色

宝龙配色体系的该系列基本色

093 HF 光油

102 HF 柠檬黄

312 HF 红

368 HF 透明红

429 HF 紫红色

467 HF 透明粉红

472 紫色

566 HF 透明蓝

669 透明绿

945 HF 白色

951 HF 混合白

标准色

944 HF 遮光白 948 HF 黑色

HF = 无卤素

稀释

丝印：稀释剂 Norilit? U 090或慢干剂 K 097 或 慢干膏 VZ4-P

请按照相应的混合比例选用。

加入比例：20 %

移印：稀释剂Tampo-Jet SK 090（快）

稀释剂 Norilit? U 090（中等）

慢干剂 VZ（慢）

加入比例：30 %

网布各种常规的丝印网布和网目数均合适。

网板需用耐溶剂的感光胶；使用宝龙Norikop 2 FP.感光胶可以在长时间印刷时得到优异的生产效果。

后续工艺Norilit? U 油墨可以热成型。

干燥干燥速度相对较慢。如承印材料是金属或上光底板，建议热固。（例 120 – 150 ° C，15 – 30 分钟）

宝励供应(图)-进口丝网油墨-中山油墨由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司(www.blkcn.com)位于深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前宝励科技在油墨中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。宝励科技取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝励科技全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。