

金芝麻环保 氟硅防腐油漆 怀化氟硅防腐

产品名称	金芝麻环保 氟硅防腐油漆 怀化氟硅防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

NR-7有机氟硅防腐—金芝麻环保

技术参数

序号

测试项目

技术指标

测试依据

1

粘度（25℃）涂—4粘度计

70s

GB/T1723-93

2

干燥时间（25±1℃）

每一遍表干时间

1h

GB/T1728-79

总体厚度实干时间

8h

3

涂膜冲击强度 (cm)

100

GB/T1723-93

4

附着力 (划格法)

0级

GB/T9286-1998

5

附着力 (拉开法)

钢板

6.6MPa, 100%A/B

GB/T5210-2006

混凝土

4.9MPa, 100%A/B

6

耐磨性 (750g/500r橡胶轮型号CS-10)

0.019g

GB/T1768-2006

7

铅笔硬度

6H

GB/T26704-2011

8

耐热性

(400 , 24h) 无起层、无皱皮、无鼓包、无开裂

GB/T1735-2009

9

耐低温性

(-50 , 24h) 无起层、无皱皮、无鼓包、无开裂

GB/T1735-2009

10

涂膜耐化学试剂性

180d无起泡、无脱落、无生锈

GB/T9274-1988

50% H₂SO₄

20%NaOH

5%NaCl

11

涂膜加速耐碱性20%NaOH

180d无起泡、无脱落、无生锈、无变化

GB/T1771-91

涂膜盐雾加速试验5%NaCl

有机氟硅防腐——金芝麻环保

酸碱储罐钢结构防腐施工工艺指导

第一遍薄喷：喷涂NR-7J01，氟硅防腐施工，厚度20~30 μm，便于防腐涂料与塔壁的渗透附着；

第二遍薄喷：喷涂NR-7J01，厚度30-40 μm，第二遍是整个系统防腐的关键，氟硅防腐油漆，需要仔细喷涂不得出现漏点。

二遍喷涂间隔时间：同一位置15分钟以上以不流挂为准。

施工环境工作区域的相对湿度不大于90%，环境温度不低于零下25度。

有机氟硅防腐——金芝麻环保

氟硅防腐钢结构化工设施防腐涂料

酸碱储罐钢结构防腐施工工艺指导书

面涂（bing烯酸聚氨酯漆） 外壁需带有颜色，在底涂完成表层完全固化（8小时左右），怀化氟硅防腐，喷涂一至二遍与之配套的带有颜色的专用漆（bing烯酸聚氨酯漆），厚度30-50 μm达到设计的技术要求和效果。

施工检查 检查防腐施工喷涂是否有遗漏，固化一周后可以使用

金芝麻环保(图)-氟硅防腐油漆-怀化氟硅防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）是从事“湿电除尘,脱硫脱硝设备,在线监测,VOC废气处理,废水处理。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。