

微孔硅酸钙厂家 兰州微孔硅酸钙 信德硅酸钙

产品名称	微孔硅酸钙厂家 兰州微孔硅酸钙 信德硅酸钙
公司名称	泰安市信德硅酸钙制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄羊楼
联系电话	15966010001

产品详情

在现在的一些办公场所的隔墙装修都离不开微孔硅酸钙这种环保的板材，由于他的施工灵活安装方便已经成为现在隔墙的shou选，微孔硅酸钙本身就有隔音的功能，但是比起专业的隔音玻璃效果可能要逊色一些，在装修隔墙的时候在硅酸钙板的夹层里面填入一种叫吸音棉的物质就完全可以达到专业的隔音效果，在繁华的都市办公室隔墙装修隔音效果是非常重要的，防火阻燃也是同样重要，用轻钢龙骨配合微孔硅酸钙隔墙完全可以达到这种需求，石马建材公司所生产的硅酸钙板不但可以用于办公场所的装修而且还可以用于ktv的隔墙装修，内外墙都可以用它来装修，很多人都会质疑硅酸钙板不能用来装饰外墙，但是我们的这个硅酸钙板已经有了装修外墙的案例，眉山的亚马逊物流仓库就是使用的微孔硅酸钙来装饰的外墙。

为您简要分析微孔硅酸钙的基本材料。

1.原料由石英粉、消石灰粉、水泥以及耐碱玻璃纤维组成，其质量配比为：石英粉35%~55%、消石灰粉24%~32%、水泥6%~8%、耐碱玻璃纤维15%~25%。水性环氧树脂的掺入量占上述所有原料重的5%~20%，固化剂为水性环氧树脂乳液的20%~25%。

2.原材料的要求为，32.5级普通硅酸盐水泥，200目以上石英粉，5cm长耐碱玻璃纤维，有效钙量在70以上的消石灰粉，固含量为60%~75%的水性环氧树脂，DFG-88固化剂。水性环氧树脂取代同等重量的用水量。

3.制作前把水性环氧树脂、固化剂与所需的用水量均匀混合，微孔硅酸钙板规格，然后先把所有耐碱玻璃纤维放入搅拌机中，再加入1/2总用水量进行松解。约3分钟后，按顺序投入消石灰粉、水泥、石英粉和剩余的1/2水，微孔硅酸钙板，再搅拌3分钟左右即制成所需料浆，料浆浓度约10%~12%。料浆浓度控制对流浆法生产工艺至关重要，因为流浆法生产中，斗式储浆池和放浆槽内是不采用回水对浆的，制浆的浓度就基本上是流浆口的浓度，只有回料打浆浓度有小部分影响。在制浆过程中，纤维松解用水和打

浆用回水必须经过计量，微孔硅酸钙厂家，以确保料浆浓度在允许范围内。

4.将所得的料浆成坯、高温蒸气养护，最后烘干得到改性后的微孔硅酸钙。

分析几点微孔硅酸钙的施工问题阻碍。

其实，对于初次接触微孔硅酸钙的客户朋友，我们需要关注产品的良好施工，是保障工程顺利建设的关键，以下是微孔硅酸钙的基本施工问题。

吊顶不平。原因分析：在于主龙骨安装时吊杆调平不认真，兰州微孔硅酸钙，造成各吊杆点的标高不一致。防治措施：施工时应严格检查各吊点的紧挂程度，并拉线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。

龙骨局部节点构造不合理。原因分析：在留洞口、灯具口、通风口等处构造节点不合理。防治措施：施工准备前按照相应的图例和规范确定方案，保证有利于构造要求。

骨架吊固不牢。原因分析：吊筋固定不牢；吊杆固定的螺母未拧紧；其他设备固定在吊杆上。防治措施：吊筋固定在结构上要拧紧螺丝，并控制好标高；顶棚内的管线，设备等不得固定在吊杆或龙骨骨架上。

了解比较专业的微孔硅酸钙的施工技术，能够帮助客户朋友顺利进行产品的施工，确保工程的顺利建设。

微孔硅酸钙厂家-兰州微孔硅酸钙-信德硅酸钙由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德硅酸钙制品有限公司（www.taxinde.com）位于山东省泰安市省庄羊楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前信德硅酸钙在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。信德硅酸钙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。信德硅酸钙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。