

宿州波形护栏 厂家时时报价 波形护栏厂家

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 宿州波形护栏 厂家时时报价 波形护栏厂家 |
| 公司名称 | 冠县万鹏贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东冠县工业园 |
| 联系电话 | 18663589565 |

产品详情

公路护栏板表面处理如何选择

公路波形护栏板产品的表面防护分为四类：镀锌、镀铝、镀锌(铝)后涂塑、涂塑。

在乡村和污染不严重的地区，可采用单独热浸锌层防护或单独喷塑防护型护栏板；

而在重工业区或海岸城市地区，特别是有酸雨的地区，普通热浸锌或喷塑单涂层护栏板未使用年限就可能失去效用，造成护栏的维护成本大大增加；

采用镀锌板+喷塑的双防护体系，可在重污染地区特别是酸雨地区达到较好的防腐效果，使用年限大大延长，是*耐久的防护方法。

而采用热浸铝+喷塑的防护体系，相对于热浸锌+喷塑的防护体系是一种不经济的方法。

对于热浸铝护栏板，其耐蚀性比普通热浸锌护栏板好，但其工艺、技术、成本以及对环境影响等方面的原因，没有推广使用。

波形梁钢护栏外观质量及防腐处理

波形梁钢护栏外观质量及防腐处理

(1)波形梁钢护栏的冷弯黑色构件表面不得有裂纹，波形护栏厂家，气泡、折叠、夹杂和端面分层.允许有不大于公称厚度10%的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。表面缺陷允许用修磨方法清理，其压型深度不大于公称厚度的10%；切断面及安装孔不允许有卷沿、飞边和严重毛刺。

(2)护栏的所有构件均应进行金属防腐处理，波形护栏价格，一般宜采用热浸镀锌方法。当采用热镀锌铝，宿州波形护栏，静电喷涂等其他防腐方法时，应有可靠的技术数据和试验验证资料，其防腐性能应不

低于本标准规定的热浸镀锌方法的相应要求。

(a)采用热浸镀锌方法进行金属防腐处理时，热浸镀锌所用的锌应为GB 474规定的1号或0号锌。锌附着量采用氯化//法(详见附录A)测定，也可用镀层测厚仪直接测量锌层厚度.发生争议时，以//化锑法作为仲裁试验方法。

(b)镀锌构件表面应具有均匀完整的涂层，颜色一致，表面具有实用性光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。有螺纹的构件在热浸镀锌后，应清理螺纹或作离心分离。

(c)镀锌构件的锌层应均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀五次不变红(镀铜色)。

(d)镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经锤击试验镀锌层不剥离、不凸起。

护栏板规格详解：

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。波纹深度为85毫米。

双波板宽31mm，板厚分为2.5mm，2.75mm，2.85mm，3mm，3.75mm，3.85mm，4mm。

三波板宽506mm，板厚分为4.0mm，3.0mm。

方立柱一般搭配三波板使用，边长130mm，厚度6.0mm，高度2540mm、1270mm等。

圆立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。圆立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分到75公分。具体柱高可订尺生产。

高速公路护栏板维修方法主要有：刷涂银粉、热浸镀锌。

1、手喷漆、自喷漆;热镀锌银白色及6029草绿色是常用的喷漆，从实际的防腐效果来看不是很好，一般在经过自然条件的影响，波形护栏A-4E型号，使用寿命较短，一般只能维持在两到三年之间。(方便快捷)

2、热浸镀锌：热浸镀锌一般采用0号或1号锌，锌液温度控制在480 ~ 520 之间，镀锌量600g / m² 以上。高速公路上使用热浸镀锌护栏板的目的是利用锌层，保护下面的波形防护栏主体，使它们与外界的空气和水份隔离，从而保证了波形防护栏主体免受相关自然条件的腐蚀，从而延长波形防护栏的使用寿命。(维修翻新镀锌成本及难度较高，价格较高)

宿州波形护栏-厂家时时报价-波形护栏厂家由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司(www.wphulanban.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！