

# 保水剂 保水剂批发 名启化工【批发订制】

产品名称	保水剂 保水剂批发 名启化工【批发订制】
公司名称	任丘市明启化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市梁召镇辛安庄村东0317-2912188
联系电话	13582671961

## 产品详情

### 确定合理的使用量

保水剂使用量的确定，既要考虑经济成本，又要保证保水效果，因为不同种类的保水剂，其吸水倍率相差很大。

(1) 对于吸水倍率较大的保水剂，施入量应少些；而对于吸水倍率较小的保水剂，施入量可适当多些。

(2) 含盐量较高的土壤，会降低保水剂的吸水倍率，因而应多施。

(3) 土壤蓄水保墒能力较差时，雨水会快速下渗到土壤深层，应多施；反之，可少施。

(4) 保水剂干施时，由于土壤颗粒的相互挤压，保水剂一般达不到最大的吸水倍率，吸水性能会下降，因而使用量应多些。

(5) 保水剂湿施时，已充分吸水，使用量相对少些。

保水剂(1)于带夹套的反应器中，加入水和丙烯酸35 加入催化剂LFTE，搅拌升温至55 时，开始聚合。聚合反应产生的反应热会使温度不断上升，故应随即通入冷水，使反应温度最高不超过100。约经30分钟，保水剂，聚合反应完成，即得白色保水剂。

保水剂(2)于带夹套的反应器中，加入水和丙烯酸，搅拌全溶后，加入氢氧化钠水溶液，搅拌混合均匀，加入过硫酸钾。然后，按吸水保水剂(1)方法进行即得。

保水剂(3)(4)：于带夹套的反应器中，加入水和丙烯酸搅拌，全溶后，加入氨水和氢氧化钠水溶液，保水剂批发，搅拌混合均匀，加入过硫酸钾，混合均匀后，加热升温至30 左右，加入催化剂LFTE，搅拌升温至50 左右后，聚合开始。通入冷水，使反应温度保持在90 以下。约经30分钟，

聚合反应完成。再于50 ~ 60 条件下干燥后，得含水率5%以下的块状白色物质，经粉碎，即得粉末状膨润性吸水保水剂。

洒根——在移栽幼苗时（在沙地，保水剂价格，沙壤土的情况下），在回填熟土至苗根处，按15-25g/株撒入保水剂，保水剂厂家，充分与碎土拌匀，填土灌足水即可；如是土壤粘性较强，需要成比例挖大坑穴，沙拌土回填至苗根下10cm处，将事先吸足水的保水剂与土壤（zui好再加少量沙）充分混合回填压实，地表覆土。

任丘市明启化工有限公司欢迎新老客户前来参观、洽谈

保水剂-保水剂批发-名启化工【批发订制】(优质商家)由任丘市明启化工有限公司提供。任丘市明启化工有限公司（[www.rqsmqhg.com/](http://www.rqsmqhg.com/)）是专业从事“纤维素，石油助剂，保水剂，吸水树脂，造纸助剂，土壤粘合剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李志超。