

锚固植筋胶裂缝修补胶地坪空鼓专用胶

产品名称	锚固植筋胶裂缝修补胶地坪空鼓专用胶
公司名称	天津东洋益胜建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东洋特材 规格:20kg/组 产地:天津
公司地址	天津市东丽区金钟街道赵沽里村10号6号院1号
联系电话	18920011373

产品详情

产品简介：

植筋锚固胶采用新型优质改性环氧树脂，粘结性能好，锚固结合力强，抗震性能优，是一种新型植筋锚固结构胶粘剂；适用于新老建筑连接、建筑物抗震加固、设备基础锚固以及砖混建筑结构的补强。对于植入的钢筋如同预埋一样。

产品特点：

- 1、承载快、锚固力大、耐久性能优异。
- 2、滑移量小，能及时控制基材离层与变形。
- 3、耐老化、耐酸碱、耐化学腐蚀和耐水性优良。
- 4、该胶不含挥发性溶剂，固化后收缩率低，可降到1%以下。

适用范围：

- 1、钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。
- 2、各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。
- 3、各种建筑结构中的钢筋、螺杆埋植。
- 4、基础墙体植筋、剪力墙植筋。

5、建筑物抗震加固、各种设备基础的固定。

性能指标：

胶体

性能

劈裂抗拉强度Mpa

8.5

抗弯强度Mpa

50

抗压强度Mpa

60

粘接

钢—钢剪切强度Mpa

10

约束拉拔条件下带肋钢筋与C30 25

11

混凝土的粘结强度Mpa C60 25

17

施工流程：

标定孔位 构件打孔 清理孔洞 钢筋除锈 胶体配制 钢筋旋转压入 胶体固化 质量检验。

注意事项：

- 1、甲、乙两组份胶不能同时使用一个搅拌棒搅拌。
- 2、每次搅拌的胶量不宜过多，一般不超过5公斤。
- 3、向钻孔内注胶，保证孔内注胶饱满。
- 4、植筋时应旋转插入，直至孔底，保证锚杆垂直于基材，固化前不得摇动钢筋。
- 5、重要部位的植筋要进行现场拉拔实验合格后方可进行下道工序。

6、本产品适用于5℃以上环境使用，温度低于5℃时必须采取升温措施。

包装和贮存：

1、包装：甲组份15kg/桶；乙组份5kg/桶

2、本品应密封储存在环境温度5℃-40℃的干燥洁净库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后应及时用完，不得长时间存放。

3、本品在常温下储存6个月。

4、本品为非危险品，可以按一般化学建材运输。