

# 电木粉PM-9630

产品名称	电木粉PM-9630
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	电木粉日本:中文物性 日本:总代理商 电木粉日本:中国总出口商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

电木粉日本PM-9630

酚醛树脂 颜色：黑色 加工条件：

注射成型 性能特点：绝缘;热绝缘;

DECAL 2061酚醛树脂荷兰Synres-Almoco[DECAL 1760]

牌号简介

Vyncolit 2723W是一种矿物和有机填充酚醛模塑料，具有优异的介电性能。I2-F1根据NF F 16-101/102（火灾和烟雾分类）分类，用作模铸试样。

产品描述

厂家：日本住友酚醛塑料 类别：酚醛树脂 颜色：黑色 加工条件：注射成型

技术参数

物理性能额定值单位测试方法

密度1.69g/cmISO 1183

表观密度0.73g/cmISO 60

收缩率0.44%ISO 2577

## 吸水率

平衡, 23, 50% RH 0.080% ISO 62

后收缩 0.16% ISO 2577

## 机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 9000 MPa ISO 527-2

拉伸强度 53.0 MPa ISO 527-2

## 拉伸应变

断裂 1.0% ISO 527-2

弯曲模量 8000 MPa ISO 178

弯曲强度 99.0 MPa ISO 178

压缩强度 192 MPa ISO 604

断裂弯曲应变 1.7% ISO 178

## 冲击性能额定值单位测试方法

简支梁缺口冲击强度 2.1 kJ/m ISO 179

简支梁无缺口冲击强度 8.1 kJ/m ISO 179

## 热性能额定值单位测试方法

## 热变形温度

1.8 MPa, 未退火 189 ISO 75-2/Af

## 线性热膨胀系数 TMA

MD 2.2E-5 cm/cm/ TMA