

# 冠特牌石膏板公司 冠特牌石膏板 宏科伟业公司

产品名称	冠特牌石膏板公司 冠特牌石膏板 宏科伟业公司
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

## 产品详情

### 石膏板磷石膏脱水温度调控

石膏板磷石膏脱水分二步进行。首先是将磷石膏中的游离水脱去，该步主要是将磷石膏与来自燃煤欢腾炉的热炉气直触摸摸，待磷石膏料温升至80~120℃后，即完成游离水的脱除；再进入导热油欢腾煅烧炉将二水石膏脱水成半水石膏，该步选用直触摸摸换热法，操控欢腾炉磷石膏的出口料温在160~180℃，即可得半水石膏粉，该温度应根据产出的磷石膏粉的凝聚时刻调理。磷石膏粉的初凝时刻操控在4~5min，终凝时刻操控在7~8min。磷石膏粉的凝聚时刻可通过凝聚实验得到。若磷石膏粉的凝聚时刻过快，可通过进步欢腾煅烧炉的出口料温进行操控调理；若磷石膏粉的凝聚时刻过长，冠特牌石膏板公司，可通过下降欢腾煅烧炉出口料温进行操控调理。在纸面石膏板的出产过程中影响纸芯粘结的要素触及质料、辅料和技术操控等多个方面，如石膏、护面纸、各种增加剂(淀粉、促凝剂、发泡剂、纸纤维等)，石膏配浆，石膏浆的凝聚速度，枯燥速度和温度的不协调，发泡剂增加不均匀或发泡剂的泡沫稳定性较差等要素都会影响纸面石膏板的纸芯粘结。大都情况下是几个要素归纳作用的成果，出产中应联系出产实践，选用合适出产技术的原辅资料，及时调整技术操控目标，精心操作，才干尽量削减纸芯粘结不良的疑问。在使用石膏板磷石膏出产纸面石膏板的过程中，还应重视磷石膏中的K、Na等杂质的含量。磷石膏中若钾钠杂质含量过高，因为钾钠离子的搬迁，冠特牌石膏板，当板材处于温度较低、湿度较大的环境中时，板材就极易吸水，在纸芯联系处构成一层盐膜即“泛霜”现象，冠特牌石膏板哪里有，使得纸芯脱开。当磷石膏钾钠杂质含量过高时，应在磷石膏脱水前参加一定量的抑1制剂(CaCO<sub>3</sub>或CaO类物质)，经混匀、陈化，冠特牌石膏板多少钱，再用常规方法制得所需半水磷石膏粉。

### 石膏板的主要性能

(1) 可施工性好。石膏板可钉、可锯、可粘、施工非常方便，用它做装饰，可以摆脱传统的湿法作业，极大地提高施工效率。

(2) 舒适的居住功能。由于石膏板具有独特的“呼吸”性能，因而具有调节室内湿度的能力，使居住舒适。

(3) 生产效率高。利于实现大规模生产，在各种建筑板材中，石膏板的生产效率是较高的，便于大规模生产。

(4) 投资低。石膏板的生产设备与纤维石膏板、水泥泡花板相比，由于能实现连续机械化生产，设备利用率非常高，设备投资少。

### 石膏板和纸面石膏板的区别?

石膏板有两种；

一种是只做吊顶装饰的--硅钙石膏板。一般规格是600\*600\*14mm 或者300\*300以及600\*1200mm

一种是可做吊顶及隔墙双用的，即是您所说的普通纸面石膏板。国家标准规格厚度是9.5mm.12mm.15mm。一般长宽是2400\*1200及3000\*1200mm。

普通纸面石膏板刮腻子后，表面光滑。室内采光不是强烈的情况下，不会有太重的反光。可以在石膏板上刷乳胶漆。普通纸面石膏板的纸面颜色一般是灰1色。浅绿色以及粉红色。分别是普通，耐潮及耐火板。

如果在施工中按照严格按照施工标准，如果不是在很严重的受力下是不会被戳穿的。

目前石膏板经过二次加工，已经出现了布面。铝面等多种系列产品。

一般精装修用纸面石膏板。

冠特牌石膏板公司-冠特牌石膏板-宏科伟业公司(查看)由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。冠特牌石膏板公司-冠特牌石膏板-宏科伟业公司(查看)是北京市宏科伟业商贸有限公司(www.hongkeweiye.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。