

001X7 MB阳离子交换树脂

产品名称	001X7 MB阳离子交换树脂
公司名称	山东煜汇化工有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	牌号:001X7MB 离子型:阳离子交换树脂 酸碱性:酸性离子交换树脂
公司地址	莱芜市莱城区口镇枣园村西
联系电话	15020893008 18206341234

产品详情

牌号	001X7 MB	离子型	阳离子交换树脂
酸碱性	酸性离子交换树脂	外观	棕黄色球粒
含量	100 (%)	颗粒尺度	0.55-1.25mm
溶解性	不溶解	用途	混床系统中纯水、超纯水制备

CAS 1

公司在汇宝滤料有限公司生产活性炭、石英砂等各种滤料产品的基础上，于2007年8月新上了占地40000平方米，年产15000吨的离子交换树脂生产项目，并成立了山东煜汇化工有限公司，以生产阴阳离子交换树脂系列产品为主导，产品在生产过程中，严格按照国家标准或行业标准生产，坚决做到不合格产品不出厂，保证产品质量的可靠性和稳定性。产品广泛应用于：电力、石油、化工、电子、冶金、医药、制糖、环保、食品加工等行业领域，在使用中得到了用户的好评，并取得了良好的经济效益。

本产品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基体上带有磺酸基(-so₃h)的离子交换树脂，它具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。本产品相当于美国amberlite ir-120;dowex-50，德国：lewatit-100.日本：diaion sk-1，法国allassion cs;duolite c-20，前苏联ky-3;sdb-3，相当于我国老字号：732；强酸1号、2号、3号、4号；010。使用时参考指标：
1.ph范围：0-14 2.充许温度：钠型 120 氢型 100 3.膨胀率：% (na+ h+) 10 4.工业用树脂层高度：m 1.0-3.0 5.再生液浓度：% nacl:4-10 hcl:2-5 h₂so₄:1-2;2-4
6.再生剂用量（按100%计）:kg/m³湿树脂nacl（工业）75-150 hcl（工业）40-100 h₂so₄（工业）75-150
7.再生液流速：m/h 5-8 8.再生接触时间:minute:30-60 9.正洗流速：m/h:10-20 10.正洗时间:minute:约30
11.运行流速：m/h,10-40 12.工作交换容量：mmol/l（湿树脂）nacl再生 800-100 hcl再生 1000-1300用途：本产品主要用于硬水软化、脱盐水、纯水和高纯水的制备，也用于催化剂和脱水剂，以及湿法冶金、分离提纯稀有元素、食品、制药、制糖工业等。

包装：编织袋，内衬塑料袋。塑料桶，内衬塑料袋。

结构式

主要性能指标：

指标名称	001 × 7h/na	001 × 7fc h/na	001 × 7mb h/na
全交换容量 mmol/g	5.00/4.50		4.90/4.40
体积交换容量 mmol/ml	1.75/1.90		1.70/1.80
含水量%	51-56/45-50		
湿视密度g/ml	0.73-0.83/0.77-0.87		
湿真密度g/ml	1.17-1.22/1.25-1.29		
粒度%	(0.315-1.25mm) 95	(0.45-1.25mm) 95	(0.71-1.25mm) 95
	(< 0.315mm) 1	(< 0.45mm) 1	(>0.71mm) 1
有效粒径mm	0.40-0.60	0.05	0.75-0.95
均一系数	1.60		1.40
磨后圆球率%	90		
外观	金黄至棕褐色 球状颗粒	金黄至棕褐色 球状颗粒	金黄至棕褐色 球状颗粒
出厂型式	na	na	na
用途	通用	浮动床	混床