

# D301 FC大孔阴离子交换树脂

产品名称	D301 FC大孔阴离子交换树脂
公司名称	山东煜汇化工有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	牌号:D301FC 离子型:阴离子交换树脂 酸碱性:酸性离子交换树脂
公司地址	莱芜市莱城区口镇枣园村西
联系电话	15020893008 18206341234

## 产品详情

牌号	D301 FC	离子型	阴离子交换树脂
酸碱性	酸性离子交换树脂	外观	乳黄色球粒
含量	100 ( % )	颗粒尺度	0.45-1.25
溶解性	不溶解	用途	浮动床专用树脂

### d301弱碱性苯丙烯系阴离子交换树脂

一、

本产品是大孔结构的苯乙烯—=乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-n(ch3)2]的离子交换树脂。其碱性较弱，能在酸性近中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根，并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。该树脂具有再生效率高、交换容量大、抗污染能力强、机械强度好的优点。本产品原牌号d370、d354，相当于国外牌号，美国：amberlite ira-93

二、规格：

1.外观：淡黄色不透明球状颗粒2.出厂形式：游离碱型3.主要性能指标

指标名称	指标
1 含水量%	50-60

2	全 交 换 容 量( mm ol/g 干)	4. 8
3	湿 视 密 度( g/ml )	0. 65 -0. 75
4	湿 真 密 度( g/ml )	1. 03 -1. 07
5	粒 度(0 .315 -1.2 5m m)	95
6	渗 磨 圆 球 率%	90

### 三、使用时参考标准：

1.ph范围：1-92.最高使用温度：氢氧型  
100 ° c，氯型 40 ° c3.型变膨胀率%：(oh  
- cl-) 284.工业用树脂高度：1-3m5.再  
生液浓度：naoh：2-4%；hcl：2-4%6.再生  
液用量：hcl(2-4%)体积：树脂体积=2-3：  
1naoh(4%)体积：树脂体积=2-3：17.再生  
液流速：4-6m/h8.再生接触时间：30-50mi  
n9.正洗流速：15-25m/h10.正洗时间：约3  
0min11.运行流速：15-25m/h

### 四、用途：

主要用于纯水及高纯水制备，电镀含铬废  
水处理，含钴污水处理及贵重金属回收，  
并广泛应用于生化物质提炼等