

硅胶背胶处理剂 硅胶粘双面胶处理剂 透明无味 粘性强

产品名称	硅胶背胶处理剂 硅胶粘双面胶处理剂 透明无味 粘性强
公司名称	东莞市好流化电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇珠冈路19号1号楼502室
联系电话	0769-81660532 13751397843

产品详情

硅胶背胶水介绍：

硅胶具有离模特性，较难与双面胶等压敏胶类物质粘接。硅胶背胶水很好地解决这一问题，使双面胶等压敏胶纸与硅胶制品牢固第粘接在一起。

一、性能：

- 1、外观： 无色透明液体
- 2、不挥发物: (105 /3hrs) % : 15
- 3、比重： (25) : 0.9 ~ 0.96
- 4、粘度： (25 , mPas) :30 ~ 50
- 5、储存期： 未开启容器 (25)12个月
- 6、包装： 3/KG桶,10/KG桶

备注：本公司可根据客户要求的规格、厚度、颜色、硬度分切/模切/成型/冲型/分条/涂胶/背胶等加工工艺，产品不起泡、不起皱。

二、应用范围：硅胶背胶水专业用于各种硅橡胶片，自粘式脚垫，硅胶饰品，硅胶布，加热膜等。

三、使用方法：

- 1、表面处理：清理干净硅胶制品需粘接表面的油污、水、杂质等。

2、涂胶：将硅胶背胶水涂覆于硅橡胶制品需粘接的表面，一般涂覆一至二遍，在室温条件下放置5秒-10秒,待溶剂干燥（以不粘手为准）。

3、背胶：将双面胶等压敏胶纸粘接于已涂过硅胶背胶水的硅胶制品上，适当用力压合胶接触面。在室温下放置约2个小时生即可粘为一体，放置12小时即可达较高使用强度,24小时后可达到最高强度。

四、注意事项：

1、在整个操作流程中，正确识别材料及选用合适的硅胶背胶水至关重要，而且针对同类材料可能会出现不同的硅胶背胶水，请用户在量产前做好试验及选用等工作，在满足要求的情况下才上线使用。

2、不良的涂胶会有以下的影响：涂胶不到位易造成材料局部位置有开胶问题，硅胶背胶水上得太厚，会“增加成本”、“减慢干燥速度”，同时会造成“积胶”等，影响粘合质量。

3、硅胶背胶水容易与空气中之水气等起反应，用后应立即紧密盖口以免变质，影响粘合效果。

五、贮存方法：

应储存于干燥阴凉处，严禁明火，远离热源。防止静电、阳光直射（爆晒）及猛烈撞击；远离火源、酸性、碱性物质及易燃性物料。应有良好的通风，室温宜在25oC以下存贮；大量存放硅胶背胶水时，严禁产品接触还原剂、铁锈、重金属离子及酸、碱性物质和易燃性材料。

六：急救措施：

1、误入眼内：立即用水长时间冲洗，然后用配制的5%抗坏血酸钠溶液洗涤，并立即找医生就医。

2、贱到皮肤：用碱性物质（如肥皂、洗衣粉等）和水清洗。

3、溅落地面：用滑石粉等惰性材料吸附，用铜制铲子清理吸附材料，并用水清污染地带，室内注意通风。

