

# 迎旺季超供应天然云母片 云母带

产品名称	迎旺季超供应天然云母片 云母带
公司名称	天津金泓达云母制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JHDDDX 型号:3pl3pTO220 种类:云母
公司地址	天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村
联系电话	13904749938 13920376548

## 产品详情

品牌	JHDD DX	型号	3pl 3p TO220
种类	云母	耐温	600-800 ( )

### 耐火云母带

#### 产品简介

r-5461-x 系列耐火电线电缆云母带是采用优质金云母纸或合成云母纸为基材，用玻纤布或无碳性高聚物薄膜作为单面或双面为补强材料，用有机硅树脂粘合，经高温烘焙、干燥后、再用分切而成的带状产品。

耐火云母带成品干爽、无粘连性，具有良好的弯曲性、柔软性，在高速绕包电线电缆时有较高的抗张强度，是制造耐火型电线电缆理想的首选材料。耐火云母带适用于各种耐火电线电缆中主要耐火绝缘层。右图是其使用示意图：

#### 产品特性

荣泰云母带定位于满足中高端客户之需求。我司产品厚度最薄0.08mm，窄4.5mm，该三项指标国内都是首屈一指，只有极少数厂家能做到。在

>具有良好的耐火性能。用合成云母带单层绕包的电缆，电缆在火焰温度

可保持电路的正常运行；>在耐热塑料护套电缆结构中使用耐火云母带，防止毒气的产生和释出；>具有耐酸碱性和抗电晕、抗辐射的特性，以及良好的

### 云母带的类别

r-5461-x 系列耐火云母带的基材直接决定其耐温等级，国内云母带基材主补强材料的选择决定了它的抗拉强度，补强材料有无碱玻纤布与pe薄膜两种带包括两大类：>r-5461-p：金云母耐火带，呈金色，耐温等级：840 >：合成云母耐火带，呈白色，耐温等级：1000

r-5461-x系列云母带根据云母材料、补强材料与补强方式，分类如下：

根据使用基材与补强材料的不同，耐火云母带分类

r-5461-p-gs
r-5461-p-gf
r-5461-p-gf
r-5461-p-fs
r-5461-s-gs
r-5461
r-5461
r-5461

注：荣泰耐火云母带型号编码规则：

基材：p - 金云母 s - 合成云母补强材料：g - 玻纤布 f - 薄膜

### 用途

任何地方都可能发生火灾，但当火灾发生在人口聚集、安全经求别高的地方，短时间内维持正常工作是至关重要的，否则将会造成严重后果。因此，用云母带生产的防火线缆广泛用于下述场所：石油钻井平台、高层建筑、企业、计算机中心、航天中心、通信信息中心、

规格

厚度：0.08mm-0.16mm长度：300m、500m、1000m、2000m...20000m  
-1000mm卷轴标准直径：52mm,76mm

储存与包装

室温下至少12个月。出口包装参见如下示

技术指标

项目	单位	type型号：r-5461-p-gs				
		0.08mm	0.10mm	0.11mm	0.12mm	
外观		表面光滑，无杂质，无断裂，无				
带长	m	500、1000、2000				
厚度	mm	0.08 ± 0.015	0.10 ± 0.015	0.11 ± 0.015	0.12 ± 0.015	0
带重	g/m <sup>2</sup>	110 ± 10	135 ± 10	145 ± 10	165 ± 15	
云母含量	%	>60	60	>65	>65	
击穿电压	kv	>1.0	1.1	>1.3	>1.5	
拉伸强度	n/15m m	150	160	180	200	
胶粘剂含量	%	13 ± 3	13 ± 3	13 ± 3	13 ± 3	
耐火特性		750 - -840 , iec33				
项目	单位	type型号：r-5				
		0.14mm				
外观		表面光滑，无杂质				
带长	m	200、				
厚度	mm	0.14 ± 0.015				
带重	g/m <sup>2</sup>	200 ± 15				
云母含量	%	>60				
击穿电压	kv	> 1.5				
拉伸强度	n/15mm	200				
胶粘剂含量	%	10 ± 3				
耐火特性		750 -				
项目	单位	type型号：r-5				
		0.14mm				

外观		表面光滑，无杂质
带长	m	200、
厚度	mm	0.14 ± 0.015
带重	g/m2	200 ± 15
云母含量	%	>60
击穿电压	kv	> 3.5
拉伸强度	n/15mm	200
胶粘剂含量	%	10 ± 3
耐火特性		750

项目	单位	type型号：r-5461-s-gs				
		0.09mm	0.10mm	0.11mm	0.12mm	
外观		表面光滑，无杂质，无断裂，无				
带长	m	500、1000、2000				
厚度	mm	0.09 ± 0.015	0.10 ± 0.015	0.11 ± 0.015	0.12 ± 0.015	0.
带重	g/m2	125 ± 10	130 ± 10	140 ± 10	160 ± 15	
云母含量	%	>55	60	>65	>65	
击穿电压	kv	> 1.0	1.1	> 1.2	> 1.4	
拉伸强度	n/15mm	150	160	180	200	
胶粘剂含量	%	13 ± 3	13 ± 3	13 ± 3	13 ± 3	
耐火特性		950 --1000 ,iec3				

项目item	单位unit	type型号	
		0.14mm	
外观		表面光滑，无杂质	
带长	m	20	
厚度	mm	0.14 ± 0.015	
带重	g/m2	200 ± 15	
云母含量	%	>60	
击穿电压	kv	> 1.5	
拉伸强度	n/15mm	200	
胶粘剂含量	%	10 ± 3	
耐火特性		950	

项目item	单位unit	type型号	
		0.14mm	
外观		表面光滑，无杂质	
带长	m	20	
厚度	mm	0.14 ± 0.015	
带重	g/m2	200 ± 15	
云母含量	%	>60	
击穿电压	kv	>3.5	
拉伸强度	n/15mm	200	
胶粘剂含量	%	10 ± 3	
耐火特性		950	