

国标玻璃鳞片防腐胶泥价格

产品名称	国标玻璃鳞片防腐胶泥价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

国标玻璃鳞片防腐胶泥价格

由于玻璃鳞片为层状配置，再加上鳞片、配合剂屏障的效果，因此能起到因膨胀系数和面方向的硬化收缩率的降低而提高附着性，防止断裂、剥离的作用，这些重要的效果均通过和树脂性质的密切融合而产生的。

玻璃鳞片胶泥

树脂类型

环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）

酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）

特点

对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐腐蚀性好

应用范围

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体

烟气脱硫装置、各种化工设备等的塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）

（脱硫塔、净烟道位置）

适应温度

液态： 150 气态： 180

液态： 230 气态： 260

外观颜色

粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色

粘稠浆料糊状物，白色、半透明、

使用方法

刮板、抹子、涂抹

刮板、抹子、涂抹

涂层厚度

2mm / 二到三次施工

2mm / 二到三次施工

胶泥用量

2mm厚度 3.6公斤/平米

2mm厚度 3.6公斤/平米

施工环境	5 -30	5 -30
基本要求	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%
施工配比 (wt%) 主剂	引发剂：促进剂 100：1~1.5：0.5~1	引发剂：促进剂 100：1~1.5：0.5~1
相对湿度	85%以下	85%以下
保管方法	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射
保质期	20 下三个月，15 下六个月	20 下三个月，15 下六个月