

# 厦门华润水泥

产品名称	厦门华润水泥
公司名称	厦门润华源建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海沧泰地海西中心A栋1308室
联系电话	0592-6581145 13358383189

## 产品详情

厦门润华源有限公司主营行业产品。主要经营水泥厂家总代理直销。矿微粉代理销售合作厂家如下：钢松牌矿微粉（三钢矿粉）、红狮水泥（福建总代理）、闽福水泥（福建总代理）、龙麟水泥（福建总代理）、华润水泥（福建总代理）、紫金水泥（厦门总代理）、钱江水泥（厦门总代理）、雁荡山水泥（厦门总代理）、春驰水泥（厦门总代理）、步步高水泥（厦门总代理）、万年青水泥（厦门总代理）、十大水泥（厦门总代理）、路达水泥（厦门总代理）、玉鹭水泥（厦门总代理）等品牌厦门区域代理。注：水泥均有散装及袋装两种产品形式。

华润水泥(龙岩)有限公司

China Resources Cement (Longyan) Limited

水泥检验报告单

Cement Test Certificate

购主(Buyer)：

文件编号(File No.)：ZG.R-088

品种(Type)

复合硅酸盐水泥

填报日期(Report Date)

2018年04月09日

代号(Symbol)

P . O

出厂日期(Leave Factory Date)

2018年04月04日

出厂编号(Batch No.)

18E011

强度等级(Strength Classification)

42.5R

窑型(Kiln Type)

旋窑(Rotary Kiln)

检验依据(Test According as)

GB175-2007

检验项目(Test Items)

单位

(Units)

标准要求(Specifications)

实际检验结果(Actual test Result)

比表面积 ( Specific Surface )

m<sup>2</sup>/kg

/

362

80m筛余 ( 80m Screen Residue )

%

10

标准稠度(Standard Consistence)

24.9

凝结时间

(Setting Times)

初凝时间(Initial )

min

45

257

终凝时间(Final)

600

312

安定性(Invariability)

沸煮法合格

合格

不溶物(Insoluble Residue)

三氧化硫(Sulphate Content)

3.5

2.13

氧化镁(Magnesia Content)

6.0

2.08

烧失量(Loss-on-Ignition)

3.09

氯离子(Chloride Ion Content)

0.06

0.007

碱含量(Alkali Content)

混合材料品种及掺加量(Admixture)

> 20且 50

煤矸石.石灰石.转炉渣计15.0%

石膏品种及掺加量(Gypsum)

石膏5.5

助磨剂品种及掺加量(Grinding aid)

0.5

0.03

抗折强度

(Flexural Strength)

3天(3 days)

MPa

3.5

1

2

3

平均值

5.7

5.8

28天(28 days)

5.5

抗压强度

(Compressive Strength)

15.0

4

5

6

27.2

27.4

28.1

27.8

27.7

27.6

32.5

备注：

结论：经确认水泥各项技术指标符合GB175-2007标准要求。

审核人(Assessor)：陈美花

填报人(Lister)：吴乾英

我们的地址：海沧泰地海西中心A栋1308室电话：0592-6581145联系手机：13358383189 期待您的咨询

微信：同号