

环氧富锌底漆价格环氧富锌防锈漆厂家

产品名称	环氧富锌底漆价格环氧富锌防锈漆厂家
公司名称	石家庄市博凯化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:博凯 型号:BK 产地:河北石家庄
公司地址	石家庄市东岗路77号。王总13731086952
联系电话	13313010617 14731137086

产品详情

XDY-H101环氧富锌底漆是以优质环氧树脂,锌粉为主要原料,增稠剂,填料,助剂,溶剂和环氧固化剂等组成的双组份自干公路桥梁防腐漆。XDY-H101环氧富锌底漆防锈性能优异,附着力强,常温快干,漆膜中锌粉含量较高,具有阴极保护作用,耐水防锈性优异。XDY-H101环氧富锌底漆生产厂家,供应:特制环氧富锌防锈底漆,环氧云铁中间漆,环氧富锌漆底漆/面漆,环氧磷酸锌底漆,环氧锌黄底漆光泽可调,价格合理,品牌知名,技术规范,施工工艺简单,支持定制特殊品种;博凯XDY-H101环氧富锌底漆为国内知名工业重工,钢结构,桥梁,市政工程,机械设备等企业长期供货,满足各个防腐领域需求。

环氧漆参数:

环氧漆名称:

环氧富锌底漆

环氧漆编号

XDY-H101,Epoxy zinc rich primer

生产厂家:

石家庄博凯化工有限公司

水性漆品牌

博凯牌

执行标准

HG/T 3668-2009,TB/T1527-2011,JT/T 722-2008

锌含量

30%,50%,70%,80%

密度

约2.4g/cm³

包装规格：

主漆：30kg,固化剂：4kg

施工工艺：

喷涂,刷涂,滚涂均可

颜色:

灰色

稀释剂

XDY-H101环氧稀释剂

推荐膜厚

40 μm

价格：19~35元/kg。由于XDY-H101环氧富锌底漆执行标准（国家标准,铁路标准,企业标准）,锌含量不同和原材料价格浮动,实时价格会有所变化。关于环氧富锌底漆多少钱一吨,购买博凯牌XDY-H101环氧富锌底漆时请咨询生产厂家：石家庄博凯化工有限公司销售部王总***。

配方组成：由优质环氧树脂,高纯度锌粉,有机溶剂,各种助剂和固化剂等组成的双组份环氧底漆。特性：环氧富锌底漆具有阴极保护作用,防锈性能优异,附着力强,耐热性突出,电焊切割时烧损面积小,膜厚在15-25 μm时进行焊接,不影响焊接性能。应用:环氧富锌底漆适用于海洋工程,铁路桥梁,煤气罐,集装箱,钢结构等需重要防腐作为防锈底漆,一道成膜在75μm以上,可用作车间预涂底漆。

技术指标

项目

技术指标

检验方法

容器中物料状态

搅拌混合后无硬块,呈均匀状态

HG/T 3668-2000.5.5

施工性

对施涂无障碍

HG/T 3668-2000.5.6

干燥时间,h不大于

表干

1

GB/T1728-1989

实干

24

粘度,S

--

GB/T1723-93

涂膜颜色及外观

涂膜外观正常

GB/T9761

不挥发分,% 不小于

70

GB/T6751-1986

耐冲击性,cm

50

GB/T1732-1993

耐盐雾性

72h能耐盐雾

HG/T3668-2000-5.11

适用期,h 不小于

HG/T3668-2000-5.9

用量：

用量参考：

体积固体份80%,比重2.4kg/l,环氧富锌底漆涂装膜厚40 μ m,理论用量120g/m²。超过40 μ m的无机富锌底漆膜厚,应取比例乘法计算。

底材类型

施工方法

每平米用量

1000m²推荐采购量

1000m²稀释剂用量

大面积：船体,甲板,甲板室,液舱,货舱

无气喷涂

0.165

165

33

有气喷涂

0.177

192.5

44

辊涂

小面积：船舱,水道,机器,钢结构及复杂结构

0.183

192.5

0.189

0.151

构架结构：梯子,管道与栅栏

喷涂

0.222

220

刷涂

0.147

后道涂料：棕红云铁环氧中间漆,环氧云铁中间漆,环氧树脂漆,环氧沥青漆,高氯化聚乙烯漆,氯磺化聚乙烯漆,丙烯酸面漆,聚氨酯面漆,氟碳漆等。

施工工艺及注意事项

1,富锌底漆施工方法,应该采用喷涂,有气喷涂或无气喷涂。小面积的修补可以采用刷涂。滚涂方式一般不推荐使用。对于与之的配套油漆如环氧云铁,丙烯酸聚氨酯面漆,氟碳面漆等,也不推荐使用辊涂；

2,如果必须使用辊涂,需要提前说明。

3,环氧富锌底漆喷涂,应在喷砂除锈Sa2.5级完成或者动力除锈St3级完成后,4个小时以内开始涂装,特别是空气湿度较大或者海边的烟雾腐蚀区域,应该在表面处理合格后,立即开始涂装。

4,中层漆的涂装间隔,一般以16-24小时左右为佳。

5,国标A型属于多孔性涂层,喷涂环氧云铁中间漆等中涂层的佳方式是：第一道,添加50%左右的稀释剂,雾喷一遍,然后再正常喷涂。可以有效避免起泡等各种富锌底漆涂装厂家问题。

6,超过覆涂期限的,应做好打磨,清洁工作,有效去除漆表面的粉化层及锌盐。

7,选用的工况,一般仅限于大气环境下,浸水,埋地等工况。

8,XDY-H101环氧富锌底漆专用稀释剂,不得混入其他油类或有机溶剂。

涂装质量：

对于终的富锌底漆涂装结果而言,属于半成品,为终的涂装质量,受到油漆质量,底材处理,施工工艺,施工环境,涂层配套等因素影响。

博凯防腐涂料提供易于施工的,单位面积涂装成本低的,防腐防锈效果优异的环氧富锌底漆产品,并提供售前,售中,售后全程技术服务,以保证用户终的环氧富锌底漆涂装质量,降低用户的涂装成本。

存储运输：

1,富锌底漆应存放于阴凉,干燥,通风处,漆料一年,固化剂六个月。。

2,储存期为半年,超过储存期时经检验合格后仍可使用。

环氧富锌底漆厂家优势：

1,生产厂家直接供货,既不用担心买到假货,也免去的诸多中间流通环节,相比建材市场在质量和价格方面更有优势。产品性价比一流。2,博凯防腐涂料多年专业的工业漆生产,销售,服务经验,是您涂装质量的有力保证。博凯防腐漆以高固含,低VOC含量,易于施工,质量稳定而畅销国内工业漆市场,是北方地区知名的工业涂料品牌。3,博凯防腐涂料应用于国内知名工业重工,港口码头,石油平台,化工,工程机械,管道,等各类钢结构防腐涂装等企业长期供货,满足各个防腐领域需求。查看防腐漆案例。4,博凯防腐涂料支持非标准及特殊产品订做,规格多样,颜色丰富,更好的满足客户需求。5,根据施工环境,方式等因素推荐更合适稀释剂的品种及用量。6,博凯防腐涂料厂家XDY-H01环氧富锌底漆对全国各地市县可免运费快速到货。详情请咨询：王总