

青岛市环氧地坪漆 耐重载防尘防滑地坪漆旧地面翻新施工

产品名称	青岛市环氧地坪漆 耐重载防尘防滑地坪漆旧地面翻新施工
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:率土 型号:3016 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

青岛市环氧地坪漆 耐重载防尘防滑地坪漆旧地面翻新施工

环氧地坪也可称为环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪；环氧地坪细分有环氧平涂地坪，环氧砂浆地坪，环氧树脂地坪，环氧自流平地坪，环氧防静电地坪，环氧防腐蚀地坪，环氧防滑地坪，环氧彩砂水磨石地坪等等。

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有很好的装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度相对快的产业之一，适用于各种场地，如：厂房，机房，仓库，实验室，病房，手术室，车间等。

适用场所：适用于地下停车库、大型停车场、4S店等地面。

特点：

- 1、防滑，耐磨，耐重压；
- 2、耐酸碱，无接缝；
- 3、根据坡道，车位及通道有不同的施工方法；
- 4、不起灰、防尘防油、清洁容易；

5、厚度通常为0.5-3mm及其以上，厚度主要取决于素地情况及

承载量，越厚整体性能越好。

项目 HG/T3829-2006《地坪涂料》薄型地坪涂料面漆（B类）实测结果

容器中状态 搅拌后均匀无硬块 搅拌后均匀无硬块

刷涂性 刷涂后无刷痕，对底材无影响 刷涂后无刷痕，对底材无影响

漆膜颜色及外观 漆膜平整、光滑 漆膜平整、光滑

遮盖力 (g/m²) 不大于70 37

耐洗刷性 (次) 不小于10000 > 10000

固体含量 (混合后) /% 60 67.3

适用期 (时间商定) 通过 > 7h

铅笔硬度 (擦伤) H 2H

附着力 (划格间距1mm) / 级 1 1

柔韧性/mm 2 2

耐磨性(750g/500r)/g 0.060 0.025

干燥时间 表干(h) 4 < 2

实干(h) 24 < 12

耐水性(7d) 不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色

耐油性 (120#汽油, 7d) 不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色

耐酸性 (10%H₂SO₄, 48h) 不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色

耐碱性 (10%NaOH, 48h) 不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色

耐盐水性 (3%, NaCl,7d) 不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色

抗压强度(Mpa) 实测值 70

耐冲击性(Kg/cm) 50 50

施工工艺：

1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；

2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力；

- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；
- 4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；
- 5、滚刷停车场地坪材料专用面涂 BT-141#；
- 6、交通划线、车位编号；
- 7、制作指引标识：区分车行、人行、消防通道、墙面分区、指示标牌安装等；