

成都瓷砖粘结剂生产厂家

产品名称	成都瓷砖粘结剂生产厂家
公司名称	成都市军锐建材有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:弘肯 规格:25KG 产地:成都
公司地址	成都市彭州市升平镇昌衡村
联系电话	028-87828186 15928757322

产品详情

成都瓷砖粘结剂生产厂家

宏肯瓷砖粘结剂又称瓷砖粘合剂，主要采用优质水泥、石英砂骨料、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。瓷砖粘结剂主要用于内外墙粘结瓷砖和面砖的粘合剂，亦被称为聚合物瓷砖粘结砂浆。瓷砖粘结剂彻底解决了瓷砖、地砖等材料在粘贴施工中没有高品质专用粘接材料可以选择的困扰。

瓷砖粘结剂适用范围

宏肯瓷砖粘结剂广泛用于建筑内外墙混凝土、砖墙、砌块、石膏墙板，水泥板等各类基面与瓷砖、地砖、墙砖、马赛克、大理石、文化石等材料的直接粘贴。

瓷砖粘结剂特点

- 1.该产品粘接强度高，硬化速度快，可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果；
- 2.施工方便，只需加工适量清水搅拌即可使用。被粘贴瓷砖无需水泡，可直接粘贴；
- 3.优良的抗压、抗拉强度、耐水、耐碱及耐候性、不受环境的影响；
- 4.施工性好、具有良好的保水性、和易性、抗流坠性。粘接过程中，可调整时间10分钟，可操作时间60分钟；
- 5.可实现超薄层施工，涂层厚度是传统工艺的二分之一以下，节约成本，并使其收缩率降低，不会应因力而造成装饰粘面的开裂和脱落；
- 6.无毒、无味、无污染，是真正的绿色环保产品。

瓷砖粘结剂施工方法

1.基层处理

基层应坚实、清洁、不晃动、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；在吸水率大的基层或在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基层至外干内湿状态。基层的平整度应保证每2米距离小于3mm偏差，如果达不到要求，则需先进行找平或者在施工时选用齿深较大的刮刀。

2.瓷砖粘结剂胶浆配制

将适量水加入桶中，然后投入瓷砖粘结剂粉料，边搅拌边加入，混合比例为粉料20kg,水4.4-5.0L（以施工方便为准）。用电动搅拌器搅拌至均匀无结块，放置3分钟，二次充分搅拌方可使用，1小时之内完成施工最佳。

3. 瓷砖粘贴：

用齿型刮刀将瓷砖粘结剂胶料涂抹于基层上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布不超过1平方米，在晾置时间内将瓷砖揉压于上，并不时翻开检查满浆情况，对于规格较大的瓷砖，建议瓷砖背面也涂布瓷砖胶。刮刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。

瓷砖粘结剂使用注意

- 1.施工环境温度应为5 ~35 ；
- 2.贴砖前瓷砖背面脱模剂必须清理干净；
- 3.使用齿形刮刀时，其齿边与基面应保持45°-60°角，以保证梳理齿条时胶浆充足，齿条均匀饱满；
- 4.瓷砖揉压时，揉压幅度大于10mm，以保证瓷砖粘贴更牢固；
- 5.铺砖完成后，须待胶浆完全干固后才可进行下一步的填缝工序。
- 6.切忌将调配后已干结的胶浆再次加水混合使用。
- 7.禁止掺加其他材料改变胶粘粉配比和性能；
- 8.开封后的产品建议一次使用完毕，未使用的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果。

瓷砖粘结剂参考用量

宏肯瓷砖胶理论用量约为1.5-1.7kg/m²/mm，实际用量根据贴砖时的厚度而定，砖的尺寸和基层平整度对实际用量产生直接影响。

瓷砖粘结剂贮存与运输

该产品应贮存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；产品保质期12个月；该产品无毒不燃，可按非危险品运输管理，运输过程中需避免雨淋和日晒。