

较一般聚四氟乙烯饶包线生产效率高几十倍。

性能指标：

项目	性能	指标
物理性能	比重 (g/cm ²)	2.12~2.17
	熔点 ()	302~312
机械性能	机械性能拉伸强度 (mpa)	27~29
	断裂伸长率 (%)	300
	硬度	60邵氏
	静态摩擦系数	0.04
热性能	连续最高使用温度 ()	250
	热变形温度 () 负荷18.5kg/cm ²	260~82
	热膨胀系数 (10 ⁻⁵ /)	12
电气性能	体积电阻率 (.cm)	10 ¹⁸
	击穿电压强度 (0.2mm) /(mv/m)	20
	介电常数1mhz	2.1
	介质损耗角正切1mhz	0.003

包装及贮运pfa粒料每袋25kg，颜色有透明、白、黑、红、蓝、黄、灰、绿、棕、橙、紫色等。树脂有静电引力，贮存仓库和运输过程中应保持清洁、干燥，严防杂质混入；应避免剧烈振动和日晒、雨淋，严防包装破损。为保证粒料清洁度和制品质量，禁止用手直接接触产品。