

GRC罗马柱 武昌grc 秦时天下装饰工程

产品名称	GRC罗马柱 武昌grc 秦时天下装饰工程
公司名称	武汉市秦时天下装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区三眼桥董湾74号
联系电话	18827047978

产品详情

武汉GRG秦时天下装饰工程有限公司具有成熟的产品研发系统、先进的生产设施设备，创新思维的产品设计、生产、管理队伍，能够为客户提供从图纸深化设计、造型产品生产到安装施工等一整套服务。

正常情况下3个小时即可凝固，拆掉模具，即为半成品。GRC是水泥增强玻璃纤维，是由快硬将脱下的水泥件放入水池浸水72小时或盖上麻硫铝酸盐水泥和抗碱玻璃纤维掺入适量添加剂制成袋草帘浇水7天养护的一种新型复合材料。

- 1、由于构件系场外加工预制，所以，必须保证进场构件的质量。依据构件加工企业标准，按外观和尺寸偏差进行现场检验。且进场构件须有出场合格证书，严禁使用不合格的构件
- 2、构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理，保证其平整、坚实。
- 3、构件表面有缺棱掉角等轻微缺陷时，安装前应采用膨胀水泥砂浆料进行修补。
- 4、安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。

武汉GRG秦时天下装饰工程有限公司具有成熟的产品研发系统、先进的生产设施设备，创新思维的产品设计、生产、管理队伍，能够为客户提供从图纸深化设计、造型产品生产到安装施工等一整套服务。

GRC装饰线条多使用于一些欧式的建筑，但是还是要根据设计师的要求来使用。采用GRC装饰线条的建筑是现在比较流行的建筑风格。但是在施工的过程中，一定要做好水泥和玻璃纤维比例。同时控制好添加剂的使用量。而且GRC装饰线条的成型特点非常适用于家装使用。

对于GRC实际干湿变形率做概略的分析，应考虑以下因素：

- 1) 实际环境湿度的变化幅度和速度和试验室完全干燥和完全湿透的情况有差异;在实际设计时，应对项目所在地历年各月的湿度变化情况进行分析。干燥地区，GRC罗马柱，构件干缩大;潮湿地区，构件干缩小。
- 2) GRC所用水泥品种、强度等级、水泥量、水灰比、是否加聚合物等，对GRC收缩率有较大影响。有的GRC干湿变形率达到0.15%，武昌grc，而有的则只有0.02%。一种材质的干湿变形率可以通过试验获得。
- 3) 构件形成初始约束时，并不在湿透的极端状态。如果构件基本干透后再进入约束状态，约束形成的是压力，对抗压强度较高的GRC影响不大。如果构件形成约束时处于湿透状态，其干湿变形产生的就是拉应力，对GRC影响就会很大。
- 4) 厚度较厚的GRC，干湿变形率会大大减小。有质感层的GRC构件，总厚度加大了，grc隔墙，干湿变形率会变小。
- 5) GRC表面有保护剂、真石漆、乳胶漆等，会阻断或削弱水运动，降低干湿变形率。
- 6) 构件造型本身对干湿变形的容忍度。
- 7) 有龙骨GRC构件锚杆的柔性，grc构件厂家，无龙骨构件安装节点的可移动性，对消除变形应力的作用等。GRC实际干湿变形率究竟按多大考虑，需要对每种因素进行具体分析。

GRC罗马柱-武昌grc-秦时天下装饰工程由武汉市秦时天下装饰工程有限公司提供。GRC罗马柱-武昌grc-秦时天下装饰工程是武汉市秦时天下装饰工程有限公司（whqstx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦双合。