

含氟防水剂，氟系拒水拒油整理剂，防水防油剂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 含氟防水剂，氟系拒水拒油整理剂，防水防油剂 |
| 公司名称 | 宜兴市佳鑫化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宜兴市高塍镇人民西路183号 |
| 联系电话 | 0510-87891257 15895395664 |

产品详情

含氟拒水拒油剂 WH-280

WH-280 适用于各类纤维，赋予织物优异的拒水、拒油性。

【特点】

 优异、持久的拒水拒油性能。

 良好的低温焙烘性能。

 稳定性佳，受前道工序的残留物、染料及拼用助剂影响小。

 不属于（易燃易爆）危险品取用方便。

 不含烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）

 不含影响环境可疑物 PFOA、PFOS（低于检测极限）

【性状】

外观

乳白色至淡黄色乳液

pH

酸性

比重 (20)

1.1 ± 0.02g/mL

含固量 32 ± 1.0%

离子性

弱阳离子

溶解性

易稀释分散于水中

【使用方法】

WH-280 通常用浸轧法加工

使用浓度根据加工布的材料，组织及目的而异，一般使用浓度如下：

一般拒水拒油加工

WH-280

10-30 g/L

耐久拒水拒油加工

20-50 g/L

三聚氰胺树脂 & 催化剂

1~3 g/L & 0.1~3 g/L

或者末端基封闭型异氰酸酯类交联剂

10~15 g/L

标准加工条件

加工条件因加工布的密度和轧液率而异，一般加工条件如下

干燥条件

100~120

1~3 分钟

焙烘条件

150~170