

进口 美国易来泰SEAL80有机硅憎水粉 砂浆腻子工厂直供

产品名称	进口 美国易来泰SEAL80有机硅憎水粉 砂浆腻子工厂直供
公司名称	合肥缘梦化工有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	合肥市包河区武汉路与四川路交口向上商务中心 B-办1022室（注册地址）
联系电话	15155914912

产品详情

联系人：15395029133

憎水剂 SEAL80

产品概述 ELOTEX SEAL80 是高活性可再分散硅烷基憎水剂。保护胶体
聚乙烯醇添加剂矿物防结块剂塑化剂 无溶剂 无成膜助剂 无技术要求外观
可自由流动，白色粉末堆积密度 200 – 400 克/升残余水分(生产后) 小于2% pH 值 7.0 – 8.5
(含有10%分散体的水溶液)

尤其适合在户外及潮湿环境中使用的灰泥、抹灰、填缝剂、密封砂浆/料浆和水泥粉末涂料。一般在有高憎水性能要求的水泥基砂浆体系中使用。

主要性能施工操作过程中 - 极佳的拌和性能，润湿迅速并且无粉尘产生 - 对施工性无不利影响 -
与其他添加剂相容性好硬化阶段 - 极佳的憎水性 - 大大降低吸水率 - 提高抗沾污能力 -
长时间保持憎水效果 - 最终强度略有增加 - 抗弯强度、抗压强度及耐磨性略有改善 -
有机挥发性物质排放极低胶粉的拌和 Elotex SEAL80可在标准强制式混拌设备中同其它干燥物料混合生产
水泥基粉状成品。根据成品的最终要求，SEAL80 的掺量应为0.2-1.0% (干态)。建议尽量缩短混拌时间。
应避免由于高剪切力引起的显著温度升高。由于Elotex易来泰可再分散胶粉具有热塑性，应尽量缩短混拌
时间，避免高剪切力引起的显著温度升高。掺加Elotex SEAL80的水硬性或非水硬性干拌料在施工前均能
很容易地与水混合。在搅拌粉状成品时，通常在合适的容器中按所要求的用量注入拌和水，然后边搅拌
边加入粉状干拌料。过于强烈的搅拌会引入多余的气泡。使用前，应使混合物静置片刻。根据其它添加
剂的性能，静置时间约为1-5分钟。

包装及贮存标准包装: 10kg 纸袋包装，内衬聚乙烯薄膜。