

# 虎门镇环氧树脂地坪漆厂家价格 虎门厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	虎门镇环氧树脂地坪漆厂家价格 虎门厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	勇胜:用量: 0.2 YS-007:硬度值: 3h 广东东莞:厚度: 2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

## 产品详情

仓库、地下停车场、机械制造企业厂房等场所要求地面不能起砂尘，并能经受各种车辆（如汽车、叉车、推车等）的碾轧，因此这些场所的地坪不仅要具备一般地坪保护系统平整、光滑的装饰效果，还需具有较强的耐磨性和抗压性。环氧树脂地坪系统是采用环氧抗压耐磨砂浆与环氧面漆结合而成的高耐磨抗压地面，是专业解决重型机械制造企业厂房、工业及商业仓库、地下停车场等地面保护问题的地坪系统。适用范围 超市、楼厅、仓库、汽车展厅、汽车修理厂、汽车停车场等特殊场所的地面；机械性能要求高的区域，具有一定冲击性的机械、电子、电器、仪表、医药、纺织、服装、食品、烟草等企业厂房的地面。技术指标试验项目 指标 干燥时间，H 表干（H） 实干（H） 4 24 粘接强度 2 邵氏硬度 80 耐冲击性，Kg·cm 50 通过 耐磨性（750g/500r，失重，g） 0.02 耐水性 48小时无变化 抗压强度，Mpa 70 抗弯强度，Mpa 6 拉伸硬度，Mpa 7 耐30%盐水 12天无变化 耐10%\*\* 56天无变化 耐10%\*\*\*\* 56天无变化 耐汽油，120# 56天无变化 性能特点 耐冲击、耐重压、机械性能佳； 防尘、防霉、耐磨、硬度好； 硬化后收缩率小，无裂缝； 耐水、耐油污、耐酸碱等一般化学腐蚀； 外观平整亮丽、色彩多样； 无接缝、便于清洁、维护方便。系统特征 溶剂型、实色、亮光或是哑光； 厚度1-5mm； 一般使用年限为8-10年 施工工艺 工艺名称 具体做法及要求 参考用量 底涂层 1.使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆:固化剂=5:1）混合，并搅拌均匀；2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。 0.15-0.20Kg/m<sup>2</sup> 中涂砂浆 1.使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀；2.用批刀整体满刮1~2遍；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。 0.7kg/m<sup>2</sup>/mm 腻子层 1.使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等清理干净。 0.2-0.30 kg/m<sup>2</sup> 面涂层 1.使用溶剂型环氧面漆（1:1）或无溶剂型环氧面漆（5:1）按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。 0.25-0.30 kg/m<sup>2</sup> 耐磨层 1.本工序可根据用户需要选择使用；2.溶剂型环氧面漆施工完毕12~24小时后，即固化至行人不留印迹后，用环氧耐磨层面漆滚涂一遍，可大大提高地坪光洁度和耐用性 0.12 kg/m<sup>2</sup>

