

耐酸瓷板 淄博 99.8%

产品名称	耐酸瓷板 淄博 99.8%
公司名称	山东鲁圣耐火材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	产地:淄博 尺寸:15*15*1.5 (cm) 耐腐蚀性:99.8%
公司地址	周村区王村镇东铺村
联系电话	13508956646 13583381252

产品详情

产地	淄博	尺寸	15*15*1.5 (cm)
耐腐蚀性	99.8%	品牌	浩然
吸水率	0.3 (%)		

耐酸瓷砖的主要技术指标：

项目	单位	指标	标准
体积密度	g/cm ³	2.31-2.4	zbg94003-86
吸水率	%	0.5	gb/t8488-2008
耐酸度	%	99.8	gb/t8488-2008
抗弯强度	mpa	55.8	gb/t8488-2008
	siO ₂	69.8	
	al ₂ O ₃	22.5	
	k ₂ O	2.7	
	na ₂ O	0.95	
	cao	0.82	
	mgo	0.12	
	fe ₂ O ₃	0.49	

耐酸度	99.8
-----	------

耐酸瓷砖规格：

规格size	块/平方米pcs/m ²	单重k.g./pcs	备注remarks
150mmx75mmx15mm	88	0.37	可根据客户提供的产品图纸、技术资料生产
150mmx75mmx20mm	88	0.5	
150mmx75mmx30mm	88	0.75	
150mmx150mmx15mm	44	0.75	
150mmx150mmx20mm	44	1	
150mmx150mmx30mm	44	1.5	
200mmx200mmx15mm	25	1.35	
200mmx200mmx20mm	25	1.8	
300mmx300mmx15mm	11	3.03	
300mmx300mmx20mm	11	4.05	
230mmx113mmx65mm	38	4	
230mmx113mmx20mm	38	1.25	
230mmx113mmx30mm	38	1.87	

耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸碱度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不宜被介质污染等性能，除氢氟酸即热磷酸外，对温氯盐水，盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。来图来样均可加工定做。

使用说明：

- 1、一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；
- 2、用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；
- 3、工业瓷耐酸砖，间缝宽度约8-10mm，间缝深度与砖厚相平为宜，以防泄漏；
- 4、铺贴完毕后应用草酸冲刷表面，以助于更加牢固。产品用途：该产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。