

电子部件用40%玻璃纤维增强标准级PPS日本东丽A504X90

产品名称	电子部件用40%玻璃纤维增强标准级PPS日本东丽A504X90
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A504X90 产地:日本
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

电子部件用40%玻璃纤维增强标准级PPS日本东丽A504X90

A504X90日本东丽,玻璃纤维增强PPS,PPS改性料

性能	测试条件	测试方法	单位	玻璃纤维增强 GF40%增强, 标准 A504X90 >PPS-GF40<	
物理特性	吸水率	在23 水中, 2 4小时	ISO62	%	0.02
	密度	23	ISO 1183	kg/m3	1660
热性能	色调				自然色黑
	熔点		ISO11357-3		278
	线膨胀系数	流动方向	ISO11359-2	× 10 ⁻⁵ /K	2.3
	线膨胀系数	垂直方向	ISO11359-2	× 10 ⁻⁵ /K	3.1
	热变形温度	1.80MPa	ISO75-1,2		260
	高负荷 燃烧性		UL94	ランク/mmt	V-0 (0.28mmt)

TORELINA PPS????????

耐热性

???????? (UL????200?240??UL File No.E41797)

尺寸稳定性

??