

瑞金理文牛卡 理文牛卡厂 庆源纸品

产品名称	瑞金理文牛卡 理文牛卡厂 庆源纸品
公司名称	东莞市庆源纸品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道新和社区横滘村电化路彤满工业园4号
联系电话	13751322083

产品详情

牛卡纸的水分是直接影响到印刷效果的，对纸张的特性也有很大的影响。可牛卡纸水分也是具有“易变”性。会受存储环境和生产场地的变化而影响。一般来说，南方生产出来的牛卡纸水分会相对低一些，因为当地气候较为干燥，但是如果牛卡纸的水分过低，会造成纸张容易变脆，造成在印刷的时候产生静电。而当牛卡纸由于存储不当，受到地气的时候，会造成纸张是水分过高，理文牛卡多少钱，如果这时候的纸张用于印刷，那么会使得油墨效果不是很好，油墨很难干燥。

另外，牛卡纸的水分还会影响到纸张的抗压性，抗张性，柔韧性，定量，瑞金理文牛卡，耐折度等物理性能。有时候客户总说，购买回来的牛卡纸在出厂的时候是很平整的，可为何购买回来后就出现了卷曲，翘边，起皱，理文牛卡厂，荷叶边，伸缩等现象。有时候客户不分青红皂白的就来询问厂家，是不是纸张的质量问题，其实这时候我们需要考虑下是不是因为纸张的水分含量发生了变化造成的。

在纸机正常抄造时，经常会出现这样或那样的纸病。对于牛卡纸而言，目前常见的纸病有：蜡点、颜色波动、匀度差、白斑、平滑度和光泽度、尘埃、折子、湿疤等。牛卡纸作为包装用纸，其外观质量很重要，而白斑的存在则严重影响了牛卡纸的外观。那么怎么解决牛卡纸白斑纸病的方法。

当毛布脱水不好的时候，湿纸在压榨出口水分较大(如70%左右)，湿纸到干燥部时，面层就容易被热的烘缸黏附脱落，使芯层暴露于表面，而脱落的面层纤维、填料等会变成纸毛黏附在纸张表面，在牛卡纸表面出现白斑。

造成毛布脱水不良的原因：主要是毛布使用一段时间后变脏及老化。毛布使用一段时间以后，填料、胶粘物等会逐渐堵塞毛布的孔隙，理文牛卡工厂，使其脱水能力逐渐下降，特别是下毛布，由于接触的是使用废纸为原料的底层，脱水能力下降更快。一般大约使用20~30d后，如果出压榨的湿纸页水分含量高，即湿纸页干度在30%左右，就可以怀疑毛布已变脏、老化，可以考虑更换毛布。

生产牛卡纸时能减少灰尘的方法

上胶粘合。高固性、粘度高的树脂胶粘剂合用于低温粘合，需要冷却以后才能附着在牛卡纸板上，不能大量渗透纸板，传统的热熔胶也适合牛卡纸板和经由聚酯上光的牛卡纸，效果比较好。因为重量较轻，牛卡纸板适合于高速糊折盒机上出产。

印后模切加工。因为原色牛皮纸结构特殊，其强度较大、可预见的纤维特性，从而具有较好的压凸、模切和模刻等加工机能。但对于高强度韧性的原色纤维，则要求牛皮纸要通过深压痕线来避免反弹。此外，要求模切刀必需锋利。因为牛皮纸纤维强度较高，在打孔线上还需要较窄的压痕，打孔时所需的缺刻应较少，并且要小。

瑞金理文牛卡-理文牛卡厂-庆源纸品(推荐商家)由东莞市庆源纸品有限公司提供。瑞金理文牛卡-理文牛卡厂-庆源纸品(推荐商家)是东莞市庆源纸品有限公司(qingyuanzhiye.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。