

微细水泥	380	340	30	50	78	0.1	0.05	8	无泌水， 对钢筋 无锈蚀
------	-----	-----	----	----	----	-----	------	---	--------------------

强度：水灰比为0.5，1:2.5胶砂。

平均粒径：(指50%重的平均粒径)小于5mm，粒径不超过30mm。

超细AEC膨胀水泥的膨胀率：水灰比为0.6时，按JC311/T标准检验，28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。

凝结时间：水灰比0.6，标准养护时，初凝不早于2小时，终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求，可按要求生产。

二、微细水泥特性：

可灌入微细隙缝和细粉砂层。

浆液施工工艺简单，操作方便。

可按工程需要进行调节凝固时间。

浆液析水率低，具有较好的稳定性。

浆液固化时无收缩现象，结石强度高，耐久性好。

四、产品施工

详见使用说明书

五、包装储存

灌浆料为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。

本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月