

代理杜邦PBT SK643FR 加玻纤20%、阻燃V-0

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 代理杜邦PBT SK643FR 加玻纤20%、阻燃V-0 |
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 28.00/公斤 |
| 规格参数 | PBT:工程塑料 SK643F:加纤20% 阻燃V0 美国杜邦:原厂原包 |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109 |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657 |

产品详情

代理杜邦PBT SK643FR 加玻纤20%、阻燃V-0 质量保证

供应美国杜邦 PBT ST820 纯树脂、耐冲击性

PBT/SK643FR/美国杜邦

生产企业：美国杜邦

原料描述部分规格级别玻纤增强, 阻燃 其它 其它外观颜色该料用途备注说明20%玻纤增强阻燃 加工条件加工条件 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能密度ISO 11831590Kg/m³吸湿率平衡50%RHISO 620.13%吸水性饱和ISO 620.32%机械性能断裂应力50mm/minISO 527-1/-2105MPa断裂应变ISO 527-1/-22.8%拉伸模量ISO 527-1/-28000MPa拉伸蠕变模量1hISO 8997200MPa拉伸蠕变模量1000hISO 8995500MPa弯曲强度ISO 178170MPaIZOD缺口冲击强度-30 ISO 180/1A7kJ/m²IZOD缺口冲击强度23 ISO 180/1A8kJ/m²无缺口IZOD冲击强度-30 ISO 180/1U35kJ/m²无缺口IZOD冲击强度23 ISO 180/1U36kJ/m²电气性能表面电阻率1mmIEC 600931 E15Ohm体积电阻率1mmIEC 60093 > 1E15Ohm cm电气强度1mmIEC 60243-128kV/mm电气强度20s,Plate 2mmIEC 60243-117kV/mm电解腐蚀plate 4mmIEC 60426A1.2RTI,电气性3.0mmUL 746B140 RTI,机械冲击3.0mmUL 746B130 RTI,非机械冲击3.0mmUL 746B140 加工性能熔融温度范围240 -260 佳熔化温度250 干燥时间2-4h干燥温度110-130 加工含水量 < 0.04%热性能偏转温度0.45MPaISO 75-1,-2220 偏转温度1.80MPaISO 75-1,-2205 偏转温度8.00MPaISO 75-1,-2135 偏转温度5MPa , 4 × 100 × 100mm plaqueISO 75-1,-2178 熔化温度ISO 3146C225 热传导性DIN 510460.28W/mK维卡软化温度10NISO 306218 维卡软化温度50NISO 306210 阻燃性UL 94V-0厚度测试UL 940.75mm其它性能有限氧气指数ISO 458931%

代理杜邦PBT SK643FR 加玻纤20%、阻燃V-0 质量保证