

瑞士EMS (PPA一级代理商)

产品名称	瑞士EMS (PPA一级代理商)
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞士EMS (PPA) 牌子:GV-5H 包装说明:25千克/包
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

材料文字说明

Product-nomenclature according to ISO 1874:PA1010, MH, 16-140, GF50

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	14500 / 13000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	200 / 160	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 3	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 ° C)	100 / 100	kJ/m	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 ° C)	85 / 85	kJ/m	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 ° C)	20 / 20	kJ/m	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 ° C)	18 / 18	kJ/m	ISO 179/1eA
热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 ° C/min)	200 / -	° C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	190 / -	° C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	160 / -	° C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	10 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	80 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-1
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-1
最大使用温度 (长期)	100	° C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	150	° C	EMS
电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E11 / -	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
相对漏电起痕指数	600 / -	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	2 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	0.6 / -	%	类似ISO 62
密度	1510 / -	kg/m	ISO 1183
流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.4 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据

加工方法

注塑

供货形式

切粒

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经光稳处理的/耐光的, 较高的耐紫外线 (户外使用)

供应地区

北美, 欧洲, 亚太

材料特性

较高的流动及脱模, 生物基材尼龙

汽车

空气增压系统, 液压系统, 汽车电子电器及照明, 油路系统, 动力系统及车身底盘, 内饰, 外饰

电子电器

电器设施, 电器设备, 连接器, 照明, 手机及其他便携设备

工业及消费品

家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 医疗用品, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件