

宝理PPS原料6150T6日本宝理高耐冲击PPS

产品名称	宝理PPS原料6150T6日本宝理高耐冲击PPS
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本宝理 型号:6150T6 特性:高耐冲击PPS
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

宝理PPS原料6150T6日本宝理高耐冲击PPS

宝理PPS,6150T6日本宝理,高耐冲击PPS

2.3 成型条件

DURAFIDE的成型条件范围如图1所示。为了减少飞边，应调高机筒温度并降低注射压力。

如果外观良好，则调低注射速度将会降低对飞边的影响。6150T6日本宝理的代表性成型条件如表1所示。

图1 成型条件范围

表1 6150T6日本宝理的代表性注射成型条件
项目 条件
预干燥 140 × 3小时
机筒温度 No.1(料斗侧) 290 ~ 300
No.2 300
No.3 310
No.4(喷嘴侧) 310
喷嘴温度 310 ~ 320
模具温度 150
注射压力 40 ~ 70MPa