

沈阳砌筑抹面砂浆，蒸压加气混凝土砌筑砂浆优质供应商，彰武万隆

产品名称	沈阳砌筑抹面砂浆，蒸压加气混凝土砌筑砂浆优质供应商，彰武万隆
公司名称	彰武万隆硅砂砂浆有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	品牌:固斯特 产地:辽宁- 包装:50kg
公司地址	彰武县章古台镇清泉村哈拉海沟新村街02号
联系电话	13889802561

产品详情

沈阳砌筑抹面砂浆简介：

蒸压加气混凝土砌筑砂浆：是由细集料与无机胶凝材料、增稠保水材料、矿物掺合料和添加剂严格按照一定比例均匀混合而成的砌筑材料。

蒸压加气混凝土抹面砂浆：是由无机胶凝材料，矿物填料，有机外加剂和其他改性剂组成的抹面材料。

产品特点：

蒸压加气混凝土砌筑砂浆：具有很好的保水性、抗裂性、施工性好。

蒸压加气混凝土抹面砂浆：具有很好的保水性、抗裂性、和易性好，便于施工、与墙体粘接力强。

适用范围：

适用于蒸压加气混凝土砌块的砌筑和抹面。

项目	砌筑砂浆	抹面砂浆
干密度kg/m	1800	水泥砂浆 1800 石膏砂浆 1500
分层度mm	20	水泥砂浆 20
凝结时间h	贯入阻力达到0.5Mpa时，3-5h	水泥砂浆：贯入阻力达到0.5Mpa时，3-5h 石膏砂浆：初凝 1终凝 8
导热系数W/mk	1.1	石膏砂浆 1.0

抗折强度Mpa	-----	石膏砂浆 2.0
抗压强度Mpa	2.5、5.0	水泥砂浆2.5、5.0石膏砂浆 4.0
粘结强度Mpa	0.20	水泥砂浆 0.15石膏砂浆 0.30
抗冻性25次，%	质量损失 5 强度损失 20	水泥砂浆：质量损失 5
收缩性能	收缩值 1.1mm/m	水泥砂浆：收缩值 1.1mm/m 石膏砂浆：收缩率 0.06%

注意事项：

- 1、清除砌块表面灰尘、浮渣等一切影响粘结强度的松散物。
- 2、砂浆应随用随搅拌，搅拌好的砂浆应在2小时内用完。
- 3、施工时，气温及墙体温度应大于5℃，风力不可大于5级。
- 4、不得与其他材料混合使用。

沈阳砌筑砂浆包装、运输及贮存：

- 1、每袋净重25kg（或50kg）±0.5kg。
- 2、应在通风、干燥、阴凉处保存，避免潮湿和雨淋。
- 3、保质期6个月。