

代理杜邦POM 588P 齿轮料

产品名称	代理杜邦POM 588P 齿轮料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	18.50/公斤
规格参数	POM:东莞聚甲醛 588P:齿轮料 代理杜邦:25KG/包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

POM/588P/国杜邦

POM聚甲醛【优点】：(1) 具高机械强度和刚性, (2) 高的疲劳强度；(3) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；(4) 耐反覆冲击性强, (5) 广泛的使用温度范围(-40 ~120)；(6) 良好的电气性质；(7) 复原性良好；(8) 具自己润滑性、耐磨性良好；(9) 尺寸安定性优。

代理杜邦POM 588P 齿轮料

POM/588P/美国杜邦

生产企业：美国杜邦

原料描述部分规格级别其它 其它 注塑外观颜色该料用途应用于办公室自动化设备的齿轮等备注说明
加工条件加工条件 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能成型收缩率纵向ASTM D-5701.8-2.1%横向ASTM D-570-%机械性能拉伸屈服应力122 ASTM D-63821MPa弯曲强度23 ASTM D-790105MPa弯曲模量100 ASTM D-790900MPa悬臂梁缺口冲击强度23 ASTM D-25675J/m拉伸断裂应变70 ASTM D-638>60%弯曲强度-55 ASTM D-790177MPa洛氏硬度ASTM D-785R121拉伸屈服应力100 ASTM D-63828MPa弯曲模量-55 ASTM D-7904330MPa弯曲强度122 ASTM D-79025MPa悬臂梁无缺口冲击强度23 ASTM D-256>1500J/m拉伸断裂应变23 ASTM D-63856%弯曲模量23 ASTM D-7903270MPa弯曲模量70 ASTM D-7901480MPa弯曲强度70 ASTM D-79054MPa弯曲强度100 ASTM D-79035MPa压缩应力23 ,10%变形ASTM D-695105MPa洛氏硬度ASTM D-785M87拉伸断裂应变100 ASTM D-638>60%拉伸断裂应变122 ASTM D-638>60%拉伸屈服应力-55 ASTM D-638109MPa拉伸断裂应变-55 ASTM D-63829%悬臂梁缺口冲击强度23 ASTM D-25668J/m弯曲模量122 ASTM D-790630MPa压缩应力23 ,1%变形ASTM D-69528MPa拉伸屈服应力23 ASTM

D-63871MPa剪切强度23 ASTM D-73264MPa拉伸屈服应力70 ASTM
D-63845MPa电气性能体积电阻率23 ASTM D-2571015 m热性能融解温度ASTM
D-2133175 热变形温度0.46MPaASTM D-648168 热变形温度1.82MPaASTM
D-648125 其它性能比重23 ASTM D-7921.42MPa吸水率ASTM D-5700.36线性膨胀系数-40 ~ 29ASTM
D-69610.110-5m/m 线性膨胀系数29 ~ 60ASTM D-69612.310-5m/m 线性膨胀系数60 ~ 104ASTM
D-69614.110-5m/m 线性膨胀系数104 ~ 150ASTM D-69615.510-5m/m