

供应高光泽ABS 台湾奇美/PA-757

产品名称	供应高光泽ABS 台湾奇美/PA-757
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABS:塑胶原料 PA-757:高光泽 台湾奇美:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

供应高光泽ABS 台湾奇美/PA-757 东莞市凯硕塑胶长期代理ABS奇美757

ABS/PA-757/台湾奇美

生产企业：台湾奇美

原料描述部分规格级别高光泽, 高刚性 其它 注塑

该料用途电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖

备注说明产品特性：高刚性、高光泽性、中冲击强度

加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率	220	AS TM	22	g/10 min	
	熔体流动速率	200	AS TM	1.8	g/10 min	
		× 10kg	D-1	238		
		× 5	D-1			

机械性能	动速率	kg	238		
	比重		AS TM D-7 92	1.0523/2 3	
	弯曲强度		AS TM D-7 90	11200	lb/in ²
	弯曲弹性率		AS TM D-7 90	3.8 × 1 05	lb/in ²
	引张强度		AS TM D-6 38	480	kg/cm ²
	引张强度		AS TM D-6 38	6800	lb/in ²
	IZOD D 冲击强度	1/8"	AS TM D-2 56	3.7	ft.lb /in
	弯曲弹性率		AS TM D-7 90	2.7 × 1 04	kg/cm ²
	弯曲强度		AS TM D-7 90	790	kg/cm ²
	洛氏硬度		AS TM D-7 85	116	R
	IZOD D 冲击强度	1/4"	AS TM D-2 56	18	kg.cm/cm
	IZOD D	1/4"	AS TM	3.3	ft.lb /in

冲击强度		D-2 56		
IZOD冲击强度	1/8"	AS TM D-2 56	20	kg.c m/c m
伸长率		AS TM D-6 38	20	%
热性能	热变形温度	AS TM D-6 48	88(190)	
	维卡软化点	AS TM D-1 525	105	
	燃烧性	File No. E56 070 UL &C- UL	1/16 "HB	
	维卡软化点	AS TM D-1 525	221	
	热变形温度	AS TM D-6 48	99(210)	

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，創立了自己的經營理念，在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技術支持！公司所售之新料均保證原廠原包，貨真價實！