

胶龙688酸性硅酮玻璃胶，密封胶

产品名称	胶龙688酸性硅酮玻璃胶，密封胶
公司名称	龙口市胶龙科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:均匀细腻的膏体 拉伸强度:0.84 (MPa) 贮存期:12个月
公司地址	山东省龙口市东江镇贾家村
联系电话	13210935899

产品详情

外观	均匀细腻的膏体	拉伸强度	0.84 (MPa)
贮存期	12个月	产地	龙口
品牌	胶龙	固化条件	室温固化

a.产品特征 单组分、酸性固化、固化速度快、高粘结性、低模具、高位移能力。 优异的耐气候老化性，根据老化试验推断：通常的气候条件下使用寿命长达50年。 优异的耐高低温性能，-40 ~ 150 范围内性能变化不大。 b.主要用途 玻璃装配、玻璃接缝密封。 大平板玻璃、玻璃采光顶等的粘结与密封。 点式及全透明玻璃幕墙装配。 c.符合标准 国家标准 gb/t 14683-2003 硅酮建筑密封胶 企业标准q/jh13-2005 硅酮建筑密封胶 d.技术指标

检测项目	国家标准 gb/t 14683-2003	实测值	检验依据
下垂度mm	3	0	gb/t 13477
挤出性ml/min	80	785	
表干时间min	180	10	
硬度hsa	/	28	gb/t531
热失重%	10	4.0	gb/t 13477
拉伸强度mpa	0.4 (高模量)	0.542	
粘结破坏面积%	5	0	
标准条件下定伸粘结性	无破坏	无破坏	
紫外线辐照后粘结性	无破坏	无破坏	
冷压-热压后的定伸粘结性	无破坏	无破坏	
浸水后定伸粘结性	无破坏	无破坏	
贮存期	在-20 ~ 30 的阴凉干燥处贮存，自生产日期计，贮存期为12个月		

e.颜色及包装 颜色：透明、银灰、黑色、瓷白、古铜色或用户要求的其他颜色。 包装：塑料筒（净容量300ml）包装。 f.接口设计和施工方法请参见《硅酮密封胶使用工艺指南》 g.使用限制 不能用于与大理石、花岗岩等碱性物质接触的场所。 不能用于隐框、半隐框幕墙及金属镀膜玻璃装配。 不宜用

于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面。 不宜用于密不透风的场所，因为硅酮密封胶需吸收空气中的水分固化。 不宜用于结霜或潮湿的表面。 材料表面温度低于4 或超过50 时，不宜施工。